Natural Elegance™

English
FOR PROFESSIONAL USE ONLY

NATURAL ELEGANCE UNIVERSAL BOND LIGHT CURED
One bottle, Dentin and Enamel, Light-Activated Bonding Agent

INDICATIONS:
Natural Elegance Universal Bond is indicated for bonding to both enamel and dentin after acid etching, in the restoration of teeth.

DESCRIPTION:
Natural Elegance Universal Bond is a light curing adhesive resin system designed to bond to enamel and dentin. Along with Natural Elegance Etching Gel it can provide a quick and easy way to bond composite restorations to the tooth. Natural Elegance Universal Bond provides both priming of and adhesion to enamel and dentin.

FORMULATION:
Natural Elegance Universal Bond is a methacrylate based monomer system and photosensitive catalyst in an acetone solvent.

INSTRUCTIONS FOR USE:
1. The tooth should be cleaned by scaling and prophylaxis with flour of pumice. Isolate tooth and prepare cavity form according to normal dental procedures.
2. Apply an Etching Gel (we recommend Natural Elegance Etching Gel) following manufacturer's instructions that accompany the product. Do not allow the tooth surface to dehydrate after etching and before bonding.
3. Dispense 1 – 2 drops of Natural Elegance Universal Bond into a mixing well.
4. Keep tooth moist and vigorously brush on one coat of bond. Allow acetone to evaporate.
5. Apply 2 more coats of bond. Evaporate the solvent gently with oil-free, water-free air. Do not displace the bonding resin.
6. Confirm that all surfaces to be bonded are glossy. If not, reapply Natural Elegance Universal Bond and dry to achieve glossy appearance.
7. Using a conventional curing lamp, light cure for 20 seconds with a blue, dental curing light with an output around 470-480 nanometers and a minimum of 400 mW/cm^2 intensity.
8. Proceed with the composite restoration technique.

WARNINGS:
- Dentists and assistants should wear gloves and protective eye wear. Patients also should wear eye protection.
- Etchant gels are caustic and can cause tissue damage in contact with skin or eyes. If accidental contact occurs with skin, flush immediately with copious amounts of water. For eye contact, flush immediately and for a prolonged period with copious amounts of water and consult a physician.
- Uncured monomers in this resin material may cause an allergic reaction or skin irritation in some individuals. Do not use in individuals with allergies to these materials.
- Any non-sterilizable item that is handled in the delivery of the dental service should be disinfected by standard dental office hygiene procedures.
- Do not allow saliva or water contamination of unset or set material, or of any step in the subsequent restorative procedure after applying Natural Elegance Universal Bond.

STORAGE:
- The system is designed to be stored between 2°-10°C (35°-50°F).
- Allow equilibration to room temperature prior to use.
- Replace caps immediately after dispensing.
- Do not store materials in proximity of eugenol-containing products.
- Do not store the materials in intense light or under wet conditions.

NATURAL ELEGANCE MICROHYBRID COMPOSITE
Light-activated esthetic, anterior and posterior dental restorative material

INDICATIONS:
Natural Elegance Microhybrid Composite is indicated for direct esthetic restoration of anterior and posterior teeth, it can be used in limited occlusal function.

DESCRIPTION:
Natural Elegance Microhybrid Composite is a light-cured, resin based, dental restorative material. It comes in shades matched to the Vita[1] shade guide. The material is a high viscosity composite that will resist sticking to instruments, yet will have sufficient flow when applied to the tooth to adapt to the walls of the cavity preparation. It provides both esthetics and functional durability.

FORMULATION:
Approx. 75wt% (54 vol%) silanated 0.7 micron Barium glass and 0.01 micron silica.
Approx 25wt % Bis-GMA based dimethacrylate system
Approx 1wt% catalysts, inhibitors and pigments.

INSTRUCTIONS FOR USE:
1. Prophy: The tooth should be cleaned by scaling and prophylaxis with flour of pumice.
2. Shade selection: Esthetic choices should be performed prior to isolation and/or preparation of the teeth. Do not stare at the shade tabs and teeth for more than 10-15 seconds during shade selection. Use of a Vita[1] Shade Guide is recommended.
3. Isolation: Isolate the teeth. Use of a rubber dam is highly recommended.
4. Cavity preparation: Follow usual procedures for tooth cavity preparation, leaving no residual material or base from any previous restoration.
5. Pulp Protection: Base the preparation as needed. Calcium hydroxide cement may be used for covering small pulpal exposures. Any additional dentinal coverage desired can be achieved by using a glass ionomer lining cement. Eugenol containing cements must be avoided.
6. Placement of Matrix: Place the appropriate matrix or crown form to assure appropriate proximal contour of the tooth. Place wedges to produce proper gingival adaptation and teeth separation. Burnish the matrix to achieve proximal contact. The matrix may be placed following the adhesive application step if preferred.
7. Bonding: Use a state of the art dentin/enamel bonding system (we recommend Natural Elegance Universal Bond) to bond this composite to the tooth structure. Modified bonding systems can be used to bond this composite to other kinds of materials used in restorative techniques. Cure the bonding resin before placing the composite. Follow the manufacturer's instructions.
8. Dispensing the Composite: Follow the directions corresponding to the dispensing system chosen:
   Syringe: Dispense onto a mixing pad the amount of composite needed to complete the restoration(s). Protect the dispensed material from direct light exposure with an opaque cover. Avoid placing under direct intensity of the operator light during the delivery process.
   Single Dose Capsules: Insert the capsule into the Natural Elegance multi-use dispenser. Deliver an increment of the composite directly into the preparation.
9. Placement: The composite should be placed into the preparation in increments no greater than 2.5 mm. It is important to use thinner layers for darker shades. Place the composite into the cavity using an appropriately designed dental hand instrument (Some metal instruments may leave gray marks on the composite.) and adapt the composite to the walls of the preparation. Should the material begin to stick to the instrument, the instrument can be wiped clean with a dry, alcohol gauze. Do not allow any contamination or washing between cured layers.
10. Curing: Cure each layer for 30 seconds with a blue dental curing light with an output around 470-480 nanometers and a minimum of 400 mW/cm^2 intensity. An additional 20 seconds may be used from other directions. Any wedge and/or matrix can be removed after the last layer of composite is cured. Do not allow any contamination with saliva or washing between cured layers.
11. Finishing: After curing, remove flash with a sharp instrument. If necessary adjust restoration to proper margins, contours, contacts and occlusion. Finish using a fine diamond, multifluted carbide finishing bur, or finishing disc and strips.
12. Polishing: Various polishing pastes are available which can enhance the polish.
13. Resealing: After the polishing procedure is completed, microscopic surface defects and marginal bonding that is stressed can be resealed. The composite surface can be cleaned and the surrounding enamel re-etched with phosphoric acid, washed and dried thoroughly. The bonding agent is applied in a thin layer, dried and cured.

WARNINGS:
- Dentists and assistants should wear gloves and protective eye wear. Patients also should wear eye protection.
- Natural Elegance Microhybrid Composite contains methacrylate resins. Avoid use of this product on patients with known methacrylate allergies. To reduce the risk of allergic response, avoid exposure to uncured resin.
  - If contact with eyes occurs, flush with copious amounts of water.
  - If contact with skin occurs, wash with soap and water.
  - In case of ingestion, seek medical attention immediately.
- Do not use eugenol-containing materials for pulp protection since they can retard the curing process.
- Do not allow saliva or water contamination of etched tooth surface or unset material.
- Any non-sterilizable item that is handled in the delivery of the dental service should be disinfected by standard dental office hygiene procedures.

STORAGE:
- The system is designed to be stored between 10°-24°C (50° to 75°F).
- Replace caps immediately after dispensing.
- If stored in a refrigerator, bring to room temperature prior to use.
- Do not store materials in proximity of eugenol-containing products.
- Do not store the materials in the intense light, or under wet conditions.

NATURAL ELEGANCE FLOWABLE COMPOSITE
Light-Activated Low Viscosity Composite

INDICATIONS:
Natural Elegance Light-Activated, Low Viscosity Flowable Composite is indicated for class III and V restorations. It can also be used for repair of crown margins at the discretion of the dentist. In posterior composite restorative techniques this flowable composite may also be used immediately after the bonding adhesive at the base of the restoration. It can be used to modify the margins of (bisacryl) temporary crowns. It can provide solutions to a number of clinical problems in dental restorative technique especially where flow can improve adaptation.

DESCRIPTION:
Natural Elegance Flowable Composite is a light-cured, resin based, dental restorative material. It comes in shades matched to the Vita[1] shade guide. Its low viscosity and precise syringe delivery make it flowable, easy to place and finish, and adaptable to a variety of clinical situations.

FORMULATION:
Natural Elegance Flowable Composite is a 41% filled (by volume) composite based on a resin system of BIS-GMA and triethylene glycol dimethacrylate. The filler has particle sizes ranging from submicron to 8 microns. Contains 2% Sodium Fluoride (by weight). There is about 1wt% catalysts, inhibitors and pigments.

INSTRUCTIONS FOR USE:
1. Prophy: The tooth should be cleaned by scaling and prophylaxis with flour of pumice.
2. Shade selection: Esthetic choices should be performed prior to isolation and/or preparation of the teeth. Do not stare at the shade tabs and teeth for more than 10-15 seconds during shade selection. Use of a Vita[1] Shade Guide is recommended.
3. Isolation: Isolate the teeth. Use of a rubber dam is highly recommended.
4. Cavity preparation: Follow usual procedures for tooth cavity preparation, leaving no residual material or base from any previous restoration.
5. Pulp Protection: Base the preparation as needed. Calcium hydroxide cement may be used for covering small pulpal exposures. Any additional dentinal coverage desired can be achieved by using a glass ionomer lining cement. Eugenol containing cements must be avoided.
6. Bonding: Use a state of the art dentin/enamel bonding system (we recommend Natural Elegance Universal Bond) to bond this composite to the tooth structure. Modified bonding systems can be used to bond this composite to other kinds of materials used in restorative techniques. Cure the bonding resin before placing the composite. Follow the manufacturer's instructions.
7. Dispensing the Composite: Attach a syringe tip to the Natural Elegance Flowable Composite syringe. The composite can be applied directly to the tooth surface by exerting gentle pressure on the syringe plunger. Stop pressure on plunger before the desired amount of material is dispensed, since the flow of material from the syringe tip continues for a short time after the pressure is released. Slight back pressure on the plunger can help to decrease the continued flow of the resin out of the syringe.
8. Placement and Curing: A layer of flowable composite should not exceed 2 to 2-1/2 mm. Light cure each layer for 30 seconds with a blue, dental curing light with a wavelength around 470-480 nanometers and with a minimum of 400 mW/cm^2 intensity. For Universal Opaque shade, apply one thin coat (1/2 mm thick) to cover the discolored or metal area only. Cure with a dental curing light, for 40 seconds, with a wavelength around 470-480 nanometers and with a minimum of 400 mW/cm^2 intensity.
9. Finishing: After curing, remove flash with a sharp instrument. Natural Elegance Flowable Composite provides excellent smoothness and may simplify finishing. If needed, finish using a fine diamond, multifluted carbide finishing bur, or finishing disc and strips.
10. Polishing: Various polishing materials are available that give excellent results.

WARNINGS:
- Dentists and assistants should wear gloves and protective eye wear. Patients also should wear eye protection.
- Natural Elegance Flowable Composite contains methacrylate resins. Avoid use of this product on patients with known methacrylate allergies. To reduce the risk of allergic response, avoid exposure to uncured resin.
  - If contact with eyes occurs, flush with copious amounts of water.
  - If contact with skin occurs, wash with soap and water.
  - In case of ingestion, seek medical attention immediately.
- Do not use eugenol-containing materials for pulp protection since they can retard the curing process.
- Do not allow saliva or water contamination of etched tooth surface or unset material.
- Any non-sterilizable item that is handled in the delivery of the dental service should be disinfected by standard dental office hygiene procedures.

STORAGE:
- The system is designed to be stored between 10°-24°C (50° to 75°F).
- Replace caps immediately after dispensing.
- If stored in a refrigerator, bring to room temperature prior to use.
- Do not store material in proximity to eugenol-containing materials.
- Do not expose to elevated temperatures or intense light.

NATURAL ELEGANCE SEALANT
Light Cure Opaque Pit and Fissure Sealant
Direct Delivery syringe

INDICATIONS:
Natural Elegance Sealant is indicated for the covering and sealing of pits and fissures in the occlusal surfaces of posterior teeth to aid in the resistance to caries in those surfaces.

DESCRIPTION:
Natural Elegance Sealant is a light cured pit and fissure sealant. It is a very low viscosity resin system with a white opaque color to help identify its retention at recall appointments. The direct delivery syringe system provides a quick and easy application method. The resin cures quickly to a hard and retentive sealant.

FORMULATION:
Natural Elegance Sealant is a dilute BisGMA based resin system with a white opaquer, a microfine silica particle and a photosensitive catalyst system.

INSTRUCTIONS FOR USE:
1. Clean the teeth with a non-fluoride, oil-free prophy paste. Wash with an oil-free air/water spray.
2. Isolate teeth with cotton rolls or rubber dam.
3. Blow dry completely with an oil/moisture-free air source.
4. Dispense the etchant (we recommend Natural Elegance Etchant) into a mixing well and apply the etchant to the occlusal grooves of the teeth with a brush. Recap bottle after dispensing. Agitation of the etchant with the brush bristles may help to increase flow into the fissures. Allow etchant to remain for 30 seconds.
5. Wash area completely for 20 seconds with adequate suction to remove etchant and water. Do not allow saliva to contaminate etched enamel surfaces.
6. Air dry thoroughly using oil/moisture-free air.
7. Etched surfaces of teeth should have a dull, white, frosted appearance when etched and dried. If the enamel is not chalky appearing, repeat the process allowing etchant to remain on the teeth for additional 30 second increments of time and wash and dry. Several repetitions of this etching procedure may be needed especially on primary teeth and teeth high in fluoride content.
8. Apply a syringe tip to the end of the Natural Elegance sealant syringe. (After completing treatment on a patient, the syringe tip should be removed and properly disposed. Replace the original cap on the syringe after patient treatment.)
9. Apply Natural Elegance sealant directly onto each etched, dry occlusal surface taking care to avoid air entrapment. After dispensing the sealant on the teeth, slight back pressure on the plunger will prevent continued flow of the resin out of the syringe. Agitation of the unset sealant with a brush may help adaptation into the pits.
10. Expose all coated areas to a dental light curing source for 30 seconds each. Use a blue curing light (bandwidth around 470-480 nanometers with a minimum of 400 mW/cm^2 intensity.) Hold the end of the light guide as close to the tooth as possible without touching the resin.
11. After curing, wipe the occlusal surfaces with a cotton roll to remove the oxygen inhibited layer at the surface of the resin, or rinse with copious amounts of water with adequate suction.
12. Check for complete coverage of the fissures by using an explorer: Incomplete coverage requires re-etching and reapplication of sealant. Adjust occlusal surface to avoid occlusal interferences.

WARNINGS:
- Dentists and assistants should wear gloves and protective eye wear. Patients also should wear eye protection.
- Etchant gels are caustic and can cause tissue damage in contact with skin or eyes. If accidental contact occurs with skin, flush immediately with copious amounts of water.
- For eye contact, flush immediately and for a prolonged period with copious amounts of water and consult a physician.
- Uncured monomers in this resin material may cause an allergic reaction or skin irritation in some individuals. Do not use in individuals with allergies to these materials.
- Any non-sterilizable item that is handled in the delivery of the dental service should be disinfected by standard dental office hygiene procedures.
- Do not allow saliva or water contamination of etched tooth surface or unset material.
- If a fluoride treatment is planned at the same appointment, apply the fluoride after bonding the sealant, and the sealant is completely set.

STORAGE:
- The material is designed to be stored at 2°-10°C (35°-50°F). Allow equilibration to room temperature prior to use.
- Replace caps immediately after dispensing.
- Do not store materials in proximity of eugenol-containing products.
- Do not store the materials in intense light or under wet conditions.

1 Vita™ is a trademark of the Vident Corporation.
MADE IN USA

Distributed by:
Distribué par :
Distribuido por:
Vertrieb durch:
Distribuita da:

HENRY SCHEIN INC.
Melville, NY 11747 USA

Henry Schein U.K. Holdings Ltd.
Gillingham ME8 0SB U.K.

CE 0473

Español
EXCLUSIVAMENTE PARA USO DE PROFESIONALES

NATURAL ELEGANCE ADHESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZABLE
Frasco único, Adhesivo Dentinario Fotopolimerizable para Dentina y Esmalte

INDICACIONES:
El Adhesivo Dentinario Fotopolimerizable Natural Elegance Universal Bond está indicado para la adhesión al esmalte y a la dentina después del grabado con ácido, en la restauración dental.

DESCRIPCIÓN:
El Adhesivo Dentinario Fotopolimerizable Natural Elegance Universal Bond es un sistema de resina adhesiva fotopolimerizable diseñado para la adhesión al esmalte y a la dentina. Junto con el Gel de Grabado Natural Elegance, le brinda un método rápido y fácil para fijar restauraciones de composite al diente. Natural Elegance le brinda un iniciador (primer) y un adhesivo para esmalte y dentina.

FORMULACIÓN:
El Adhesivo Dentinario Fotopolimerizable Natural Elegance Universal Bond está constituido por un sistema de monómeros a base de metacrilato y un catalizador fotosensible en un solvente de acetona.

MODO DE EMPLEO:
1. Hacer una limpieza profiláctica y quitar el sarro del diente con piedra pómez en polvo. Proceder a aislar el diente y preparar la cavidad según las normas dentales.
2. Aplicar un Gel de Grabado (recomendamos el Gel de Grabado Natural Elegance) según las indicaciones del fabricante que acompañan al producto. NO permitir que la superficie del diente se deshidrate después del grabado y antes de la adhesión con Natural Elegance.
3. Poner 1-2 gotas del Agente Adhesivo Fotopolimerizable Natural Elegance en un recipiente de mezclado.
4. Mantener el diente húmedo y aplicar con el pincel una capa de Natural Elegance vigorosamente en él. Dejar que la acetona se evapore.
5. Aplicar dos capas más de Natural Elegance. Evaporar el solvente suavemente con aire libre de aceite y de agua. NO mover la resina adhesiva.
6. Verificar que todas las superficies preparadas para la adhesión sean brillantes. En caso contrario, volver a aplicar el Agente Adhesivo Fotopolimerizable Natural Elegance y secar hasta lograr una apariencia brillante.
7. Se utiliza una lámpara de fotopolimerización convencional. Fraguar durante 20 segundos con la luz de fotopolimerización azul con una salida de aproximadamente 470-480 nanómetros y una intensidad mínima de 400 mW/cm^2.
8. Proceder con la técnica de restauración de compósites.

AVISOS Y PRECAUCIONES:
- Los odontólogos y sus asistentes tienen que usar guantes y gafas de protección. Los pacientes necesitan protección ocular también.
- Los geles de grabado son cáusticos y, con el contacto, pueden dañar los tejidos de la piel y de los ojos. Si tiene lugar algún contacto con la piel, lavar inmediatamente con una gran cantidad de agua. Si tiene lugar un contacto accidental con los ojos, lavar inmediatamente con una gran cantidad de agua y conseguir atención médica.
- Los monómeros no polimerizados en la resina de este material pueden provocar una reacción alérgica o irritación cutánea en ciertas personas. Evitar el uso de este producto con pacientes alérgicos a estos productos.
- Hay que desinfectar cualquier objeto no-esterilizable que se manipule durante la administración del servicio dental según las normas higiénicas del consultorio dental.
- Después de aplicar el Agente Adhesivo Fotopolimerizable Natural Elegance, no permitir la contaminación con agua o con saliva de materiales polimerizados o no polimerizados o de cualquier etapa en el proceso de restauración dental.

ALMACENAMIENTO:
- El sistema está diseñado para almacenarse entre 2°-10°C (35°-50°F).
- Dejar que el producto llegue a temperatura ambiente antes de su uso.
- Remplazar las tapas inmediatamente después de dispensar.
- No almacenar el material en proximidad de productos con eugenol.
- No exponer el material a luz intensa o a condiciones húmedas.

Natural Elegance COMPOSITE MICROHÍBRIDO
Material para restauración dental anterior y posterior, foto-polimerizable y estético

INDICACIONES:
El Composite Microhíbrido Natural Elegance Foto-polimerizable es indicado para la restauración estética directa de dientes anteriores y posteriores y tiene una función limitada para aplicaciones oclusales.

DESCRIPCIÓN:
El Composite Microhíbrido Natural Elegance Foto-polimerizable es un material de restauración dental fotopolimerizable a base de resina. Se presenta en una gama de tonos conformes a la guía de tonos Vita[1]. Es un composite de alta viscosidad que no adhiere a los instrumentos mientras mantiene un flujo suficiente para adaptarse a los contornos de la cavidad preparada cuando se aplica al diente. Brinda durabilidad funcional y estética.

FORMULACIÓN:
Aproximadamente 75% en peso (54% en volumen): vidrio de bario tratado con silano de 0,7 micrones y sílica de 0,01 micrón.
Aproximadamente 25% en peso: sistema dimetacrilato a base de Bis-GMA.
Aproximadamente 1% en peso: catalizadores, inhibidores y pigmentos.

MODO DE EMPLEO:
1. Profilaxis: La superficie del diente se limpia de manera profiláctica quitándole el sarro con piedra pómez.
2. Selección de tono: Las selecciones estéticas se hacen antes del aislamiento y/o la preparación del diente. No mirar la guía y los dientes fijamente durante más de 10-15 segundos al seleccionar el tono. Se recomienda usar una guía de tonos Vita[1] Shade.
3. Aislamiento: Aislar los dientes. El uso de un dique de goma es altamente recomendado.
4. Preparación de la cavidad: Seguir los procedimientos de preparación de cavidad normales sin dejar ningún residuo de material o de base proveniente de una restauración previa.
5. Protección de pulpa: Establecer la preparación según sus requisitos. Puede cubrir pequeñas áreas de pulpa expuesta con cemento de hidróxido de calcio. Si desea una cobertura de la dentina adicional, se puede lograr haciendo uso de un cemento de recubrimiento ionómero de vidrio. Evitar todo cemento que contenga eugenol.
6. Colocación de la matriz: Colocar la matriz o la forma de la corona para asegurar un contorno proximal del diente correcto. Colocar cuñas para asegurar la adaptación gingival y la separación de dientes apropiadas. Bruñir la matriz para lograr el contacto proximal. Si prefiere, la matriz se puede colocar después de la aplicación de adhesivo.
7. Aplicación del Adhesivo: Usar un sistema adhesivo para dentina/esmalte de tecnología avanzada para fijar este composite a la estructura del diente. (Recomendamos el agente adhesivo fotopolimerizable Natural Elegance Universal Bond.) Puede usar sistemas adhesivos modificados para fijar este composite a otros tipos de materiales de uso en técnicas de restauración. Polimerizar el adhesivo antes de colocar el composite. Seguir las instrucciones del fabricante.
8. Dispensado del composite: Seguir las instrucciones correspondientes al sistema de dispensado elegido:
   Jeringa: Dispensar la cantidad de material necesaria para completar las restauraciones en un bloc de mezcla. Proteger el material dispensado de la luz directa con una tapa opaca. Evitar poner por debajo de la intensidad de la luz del operador durante el proceso de aplicación.
   Cápsulas a dosificación individual: Introducir la cápsula en el dispensador a uso múltiple de Natural Elegance. Dispensar un incremento de composite directamente en la cavidad preparada.
9. Colocación: El composite se coloca en la preparación en incrementos que no excedan los 2,5 mm. Para los tonos más oscuros se precisa usar capas más finas. Colocar el composite en la cavidad con un instrumento manual apropiado (ciertos instrumentos metálicos dejan huellas grises en el composite) y adaptar el composite a los contornos de la preparación. Si el material empieza a adherirse al instrumento, el instrumento se puede limpiar con una gasa de alcohol seca. Evitar toda contaminación con saliva o lavado entre las capas.
10. Polimerización: Polimerizar cada capa durante 30 segundos con una luz de fotopolimerización azul con una salida de aproximadamente 470-480 nanómetros y una intensidad mínima de 400 mW/cm^2. Se puede seguir con 20 segundos de luz polimerizante adicional con otra orientación. Toda cuña o matriz se puede quitar después de la polimerización de la última capa. Evitar cualquier contaminación con saliva y evitar lavar entre las capas polimerizadas.
11. Acabado: Después de la polimerización, quitar los excedentes o residuos con un instrumento puntiagudo. Si hace falta, ajustar los márgenes, contornos, contactos y oclusiones de la restauración a sus dimensiones debidas. Acabar con un diamante fino, carburo multilaminada, o con discos y tiras para acabado.
12. Pulido: Varias pastas para pulir son disponibles para acentuar el lustre.
13. Sellado: Después de terminar el pulido, se puede volver a sellar los defectos microscópicos y las capas marginalmente integradas y estresadas. Se limpia la superficie del composite y se vuelve a grabar el esmalte de alrededor con ácido fosfórico, luego lavar y secar completamente. El agente adhesivo se aplica en una capa fina, se seca y se polimeriza.

AVISO Y PRECAUCIONES
- Los odontólogos y sus asistentes tienen que usar guantes y gafas protectoras. Los pacientes necesitan protección ocular también.
- El Composite Microhíbrido Natural Elegance Foto-polimerizable contiene resinas de metacrilato. Evite el uso de este producto con pacientes alérgicos al metacrilato. Para reducir el riesgo de una reacción alérgica, evitar el contacto con la resina no polimerizada.
  - Si tiene lugar un contacto accidental con los ojos, lavar inmediatamente con una gran cantidad de agua
  - Si tiene lugar un contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
  - En caso de ingestión, conseguir atención médica de inmediato.
- Evitar el uso de productos con eugenol para la protección pulpar; pueden inhibir la polimerización.
- No permitir la contaminación de la superficie grabada del diente o de material aún polimerizado con saliva o agua.
- Cualquier objeto no-esterilizable que se manipule durante la administración de servicio dental debe ser desinfectado según las normas higiénicas del consultorio dental.

Almacenamiento:
- El sistema está diseñado para almacenarse entre 10°-24°C (50° - 75°F).
- Remplazar las tapas inmediatamente después del uso.
- Si se almacena en un refrigerador, dejar que llegue a temperatura ambiente antes del uso.
- No almacenar los materiales cerca de productos con eugenol.
- No almacenar los materiales bajo condiciones de humedad o de luz intensa.

COMPOSITE FLUIDO Natural Elegance
Composite Fotopolimerizable de Baja Viscosidad

INDICACIONES:
El composite fluido Natural Elegance está indicado para restauraciones de clase III y V. También se puede usar para restauración de márgenes de coronas, según la indicación del dentista. Respetando las técnicas de restauración posterior con composite, este composite fluido se puede usar inmediatamente después del adhesivo en la base de la restauración. Se puede usar para modificar los márgenes de coronas temporales (bisacryl). Proporciona soluciones a cantidad de casos clínicos usando diferentes técnicas de restauración dental, más que todo en casos donde la fluidez del composite puede mejorar su adaptación.

DESCRIPCIÓN:
El composite fluido Natural Elegance es un material para restauración dental fotopolimerizable a base de resina. Se surte en una gama de tonos conformes a la guía de tonos Vita[1]. Su baja viscosidad y su sistema de colocación precisa con jeringa hacen que fluya, sea fácil de colocar y acabar, y se adapte a una variedad de situaciones clínicas.

FORMULACIÓN:
El composite fluido Natural Elegance es un composite con 41% de carga (en volumen) basado en un sistema de resina BIS-GMA y dimetacrilato de trietilenoglicol. La carga tiene partículas de tamaños que varían de menos de un micrón a 8 micrones. Contiene 2% (según el peso) de fluoruro de sodio. Contiene aproximadamente 1% de peso en catalizadores, inhibidores y pigmentos.

MODO DE EMPLEO:
1. Profilaxis: La superficie del diente se limpia con una pasta profiláctica o piedra pómez.
2. Selección de tono: Las selecciones estéticas se hacen antes de aislar y/o preparar el diente. No mirar las guías de tono y los dientes fijamente durante más de 10-15 segundos al seleccionar el tono. Se recomienda usar un guía de tonos Vita[1] Shade.
3. Aislamiento: Aislar el diente. Se recomienda usar un dique de goma.
4. Preparación de la cavidad: Seguir los procedimientos normales de preparación de la cavidad sin dejar ningún residuo de material o de base de una restauración previa.
5. Protección de la pulpa: Establecer la preparación según sus requisitos. Pequeñas áreas de pulpa expuesta se pueden cubrir con cemento de hidróxido de calcio. Si desea, una cobertura adicional de dentina se puede lograr con un cemento de recubrimiento de ionómero de vidrio. Evitar todo cemento que contenga eugenol.
6. Adhesión: Usar un sistema de adhesión dentina/esmalte de tecnología avanzada para pegar este composite a la estructura del diente. (Recomendamos el agente adhesivo fotopolimerizable Natural Elegance.) Se puede hacer uso de sistemas adhesivos modificados para fijar este composite a otros tipos de materiales de uso en técnicas de restauración. Fraguar la resina adhesiva antes de colocar el composite. Seguir las instrucciones del fabricante.
7. Dispensado del composite: Conectar una punta a la jeringa de composite fluido Natural Elegance. El composite se puede aplicar directamente a la superficie del diente presionando ligeramente el émbolo de la jeringa. Dejar de presionar el émbolo antes de administrar la cantidad deseada de material, ya que un poco de material seguirá saliendo de la punta de jeringa después de dejar de empujar el émbolo. Una contra-presión en el émbolo puede reducir el flujo continuo de resina de la jeringa.
8. Colocación y Polimerización: El grosor de la capa de composite fluido no debe exceder de los 2 a los 2,5 mm. Foto-polimerizar cada capa durante 30 segundos con una luz de fraguado dental azul con una longitud de onda de 470-480 nanómetros y un mínimo de 400mW/cm^2 de intensidad. Para un tono Opaco Universal: Aplicar una capa fina (0,5 mm. de grosor) para solamente cubrir el área descolorada o de metal. Fraguar durante 40 segundos con una luz de fraguado dental azul con una longitud de onda de 470-480 nanómetros y un mínimo de 400mW/cm^2 de intensidad.
9. Acabado: Después del fraguado, quitar el exceso con un instrumento puntiagudo. El composite fluido Natural Elegance da una lisura excelente y simplifica el acabado. Si hace falta, acabar con una fresa de acabado de diamante fino o multilaminada de carburo, o con discos y tiras de acabado.
10. Pulido: Varios materiales para pulir están a disposición y dan resultados excelentes.

AVISO Y PRECAUCIONES
- Los odontólogos y sus asistentes tienen que usar guantes y gafas protectoras. Los pacientes necesitan protección ocular también.
- El composite fluido Natural Elegance contiene resinas de metacrilato. Evitar el uso de este producto con pacientes alérgicos al metacrilato. Para reducir el riesgo de una reacción alérgica, evitar el contacto con la resina no polimerizada.
  - Si tiene lugar un contacto accidental con los ojos, lavar inmediatamente con una gran cantidad de agua.
  - Si tiene lugar contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
  - En caso de ingestión, conseguir atención médica de inmediato.
- Evitar el uso de materiales conteniendo eugenol para la protección pulpar, visto que pueden inhibir el proceso de fraguado.
- No permitir la contaminación de la superficie grabada del diente o de material aún no polimerizado con saliva o agua.
- Hay que desinfectar cualquier objeto no-esterilizable que se manipula durante la administración del servicio dental según las normas higiénicas del consultorio dental.

ALMACENAMIENTO:
- El sistema está diseñado para almacenarse entre 10°-24°C (50° - 75°F).
- Remplazar las tapas inmediatamente después de su uso.
- Si se almacena en un refrigerador, dejar que el producto llegue a temperatura ambiente antes del uso.
- No almacenar el material en proximidad de productos con eugenol.
- No exponer el material a temperaturas elevadas o a luz intensa.

Natural Elegance SEALANT
Sellador de Fosas y Fisuras Fotopolimerizable
Jeringa para Aplicación Directa

INDICACIONES DE USO:
El Sellador de Fosas y Fisuras Fotopolimerizable Natural Elegance está diseñado para tapar y sellar fosas y fisuras en las superficies oclusales de los dientes posteriores, a fin de ayudar a prevenir las caries en dichas superficies.

DESCRIPCIÓN:
El Sellador de Fosas y Fisuras Fotopolimerizable Natural Elegance es un sistema de resina de muy baja viscosidad y con un color blanco opaco que facilita evaluar su retención en las citas de seguimiento. Su sistema de dispensado directo con jeringa provee un método de aplicación rápida y sencilla. La resina se fragua rápidamente y se convierte en un sellador duro y con una retención excelente.

FORMULACIÓN:
El Sellador de Fosas y Fisuras Fotopolimerizable Natural Elegance es un sistema de resina a base de bis-GMA diluido. Tiene un opacificador blanco, partículas de silicio muy finas, y un sistema catalítico fotosensible.

MODO DE EMPLEO:
1. Limpiar los dientes con una pasta sin flúor y sin aceite. Limpiar con un chorro de aire y agua sin aceite.
2. Aislar los dientes con rodillos de algodón o con un dique de goma.
3. Secar con un chorro de aire sin humedad y sin aceite.
4. Dispensar el grabador (recomendamos el Gel de Grabado Natural Elegance) en un pocillo de mezcla y aplicar el grabador a los surcos oclusales de los dientes con un pincel. Volver a tapar la botella después del uso. Agitar el grabador con el pincel puede aumentar su flujo y distribución dentro de las fisuras. Dejar el grabador en el diente durante 30 segundos.
5. Lavar el área completamente durante 20 segundos con succión adecuada para quitar el grabador y el agua. No dejar que las superficies grabadas se contaminen con saliva.
6. Secar usando aire sin aceite y sin humedad.
7. Las superficies grabadas deben de tener una apariencia blanca sin brillo y escarchada después del grabado y del secado. Si el esmalte no tiene apariencia gredosa, repetir el proceso, dejando que el grabador se quede en los dientes en incrementos de 30 segundos adicionales, lavar y secar. Se puede necesitar de varias repeticiones del proceso de grabado, particularmente con los dientes temporales y con dientes con alto contenido de flúor.
8. Conectar una punta aplicadora en la jeringa del sellador Natural Elegance. (Después de terminar el tratamiento con el paciente, la punta de jeringa se quita y se desecha apropiadamente. Remplazar la tapa de la jeringa después del tratamiento del paciente.)
9. Aplicar el sellador Natural Elegance directamente en cada superficie oclusal grabada, asegurándose de no encerrar aire con el sellador. Después de dispensar el sellador sobre los dientes, una leve contrapresión en el émbolo impedirá que la resina siga saliendo de la jeringa. Agitar el sellador no polimerizado con un pincel puede facilitar su adaptación a las fosas.
10. Exponer cada una de las superficies recubiertas a 30 segundos de luz de polimerización azul (con una longitud de onda de 470-480 nanómetros y un mínimo de 400mW/cm^2 de intensidad). Tener la punta de la lámpara o guía de luz lo más cerca posible del diente sin tocar la resina.
11. Después de la polimerización, limpiar las superficies oclusales con un rodillo de algodón para quitar la capa inhibidora de oxígeno.
12. Verificar con un explorador el revestimiento completo de las fisuras: un revestimiento incompleto requerirá otro grabado y la reaplicación del sellador. Ajustar las superficies oclusales para evitar toda interferencia oclusal.

AVISO Y PRECAUCIONES

- Los odontólogos y sus asistentes tienen que usar guantes y gafas de protección. Los pacientes necesitan protección ocular también.
- Los geles de grabado son cáusticos y, con el contacto, pueden dañar los tejidos de la piel y de los ojos. Si tiene lugar algún contacto con la piel, enjuagar inmediatamente con una gran cantidad de agua.
- Si tiene lugar un contacto accidental con los ojos, enjuagar inmediata y prolongadamente con una gran cantidad de agua y consulte a un médico.
- Los monómeros no polimerizados en la resina de este material pueden provocar una reacción alérgica o irritación cutánea en ciertas personas. Evitar el uso de este producto con pacientes alérgicos a estos productos.
- Hay que desinfectar cualquier objeto no esterilizable que se manipule durante la administración de servicio dental según las normas higiénicas del consultorio dental.
- No permitir la contaminación con agua o con saliva de las superficies grabadas del diente o de materiales no polimerizados.
- Si un tratamiento con flúor está previsto en la misma cita, aplicar el flúor después de la adhesión del sellador, y después de una polimerización completa del mismo.

ALMACENAMIENTO:
- El sistema está diseñado para almacenarse entre 2°-10°C (35°-50°F). Dejar que el producto llegue a temperatura ambiente antes de su uso.
- Remplazar las tapas inmediatamente después de dispensar.
- No almacenar el material en proximidad de productos con eugenol.
- No exponer el material a luz intensa o a condiciones húmedas.

1 Vita™ es una marca registrada de Vident Corporation.
FABRICADO EN LOS ESTADOS UNIDOS

Français

À USAGE PROFESSIONNEL EXCLUSIF

Natural Elegance UNIVERSAL BOND
SYSTÈME ADHÉSIF PHOTOPOLYMÉRISABLE
Flacon unique, Adhésif Photopolymérisable pour Émail et Dentine

INDICATIONS:
Le Système Adhésif Photopolymérisable Natural Elegance est indiqué pour l'adhésion à l'émail et à la dentine après mordançage acide, dans la restauration dentaire.

DESCRIPTION:
Natural Elegance Universal Bond est un système adhésif à base de résine photopolymérisable conçu pour l'adhésion à l'émail et à la dentine. Utilisé avec le Gel de Mordançage Natural Elegance, il offre une méthode rapide et simple pour assurer un collage optimal des restaurations composites aux dents. Natural Elegance Universal Bond fournit le primer et l'adhésif pour émail et dentine.

FORMULATION:
Le Système Adhésif Photopolymérisable Natural Elegance est un système composé de monomères à base de méthacrylate et un catalyseur photosensible dans un solvant d'acétone.

MODE D'EMPLOI:
1. Préparer la dent en faisant un détartrage et un nettoyage prophylactique avec de la pierre ponce pulvérisée. Isoler la dent et préparer la cavité selon les procédures dentaires de rigueur.
2. Appliquer un Gel de Mordançage (nous recommandons le Gel de Mordançage Natural Elegance), suivant le mode d'emploi du fabriquant du produit. Ne pas laisser la surface de la dent se déshydrater après le mordançage et avant le collage avec Natural Elegance.
3. Mettre une à deux gouttes du Système Adhésif Photopolymérisable Natural Elegance dans un godet.
4. Il faut s'assurer que la dent reste humide et appliquer vigoureusement dessus, avec le pinceau, une couche de Natural Elegance. Laisser l'acétone s'évaporer.
5. Appliquer deux couches supplémentaires de Natural Elegance. Évaporer le solvant doucement avec un léger jet d'air.
6. Vérifier que toutes les surfaces à coller aient une apparence luisante. Sinon, appliquer le Système Adhésif Photopolymérisable Natural Elegance de nouveau et sécher afin d'obtenir une surface luisante.
7. Photopolymériser pendant 20 secondes avec une lampe à photopolymériser bleue à longueur d'onde d'environ 470-480 nanomètres et une intensité minimale de 400 mW/cm^2.
8. Poursuivre la restauration avec le composite choisi.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:
- Le port de lunettes de protection et de gants est recommandé pour les dentistes et leurs assistantes. Les patients doivent aussi porter des lunettes de protection.
- Les gels de mordançage sont caustiques et leur contact peut endommager les tissus (des yeux et de la peau). En cas de contact accidentel avec la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant un temps prolongé et consulter un médecin.
- Les monomères non polymérisés dans la résine peuvent provoquer des réactions allergiques ou une irritation de la peau chez certaines personnes. Ne pas utiliser chez des personnes allergiques à ces matériaux.
- Tout objet non stérilisable qui est manipulé lors du traitement dentaire doit être désinfecté selon les normes de rigueur dans le cabinet dentaire.
- Empêcher que la salive ou que l'eau ne contamine les matériaux polymérisés ou non, et ceci dans toutes les étapes suivantes de la restauration - après emploi du Système Adhésif Photopolymérisable Natural Elegance.

STOCKAGE
- Ce produit est conçu pour être stocké à une température entre 2°-10°C.
- Attendre que le produit atteigne la température ambiante avant l'emploi.
- Remplacer les capuchons immédiatement après l'application du produit.
- Ne pas conserver les matériaux à proximité de produits contenant de l'eugénol.
- Ne pas conserver les matériaux sous conditions de lumière intense ou d'humidité.

Natural Elegance COMPOSITE MICROHYBRIDE
Matériau photopolymérisable pour restauration dentaire esthétique, antérieure et postérieure

INDICATIONS:
Le Composite Microhybride Natural Elegance Photopolymérisable est indiqué pour la restauration esthétique directe des dents antérieures et postérieures et peut être employé pour des applications occlusales limitées.

DESCRIPTION:
Le Composite Microhybride Natural Elegance est un matériau à base de résine photopolymérisable pour restauration dentaire.
Il est disponible dans des teintes correspondantes au guide Vita[1] shade.
Ce matériau est un composite de haute viscosité qui n'a pas tendance à adhérer aux instruments mais qui, quand il est appliqué sur la dent, aura assez d'écoulement pour s'adapter aux parois de la cavité préparée.
Il répond aux exigences tant esthétiques que fonctionnelles..

FORMULATION:
Approximativement 75% en poids (54% en volume): de verre de baryum traité au silane de 0,7 microns et silice de 0,01 microns.
Approximativement 25% en poids : système méthacrylate à base de bis-GMA.
Approximativement 1% en poids : catalyseurs, inhibiteurs, et pigments.

MODE D'EMPLOI:
1. Prophylaxie: Nettoyage obligatoire de la dent avec détartrage et prophylaxie avec de la pierre ponce pulvérisée.
2. Choix de la teinte : Les choix esthétiques doivent se faire avant l'isolation et la préparation des dents. Ne pas fixer la vue sur les guides de teintes et sur les dents pendant plus de 10-15 secondes lors du choix de teinte. L'usage d'un Guide de Teintes Vita[1] est recommandé.
3. Isolation : L'isolation des dents avec une digue en caoutchouc est hautement recommandée.
4. Préparation de la cavité : Suivre les démarches de préparation de cavité habituelles, sans laisser de résidus de matériau ou de base restantes d'une restauration précédente.
5. Protection de la Pulpe : Mettre un fond de cavité si nécessaire. Un ciment d'hydroxyde de calcium peut être utilisé afin de couvrir de petites surfaces de pulpe exposée. Si un recouvrement supplémentaire de la dentine est désiré, ceci peut se faire en employant un ciment de verre ionomère comme revêtement. Tout ciment avec de l'eugénol doit être évité.
6. Mise en Place de la Matrice : Poser la matrice ou la forme de couronne indiquée afin d'assurer la justesse du contour proximal de la dent. Placer des coins de bois pour l'adaptation gingivale et les points de contacts. Polir la matrice afin d'établir le contact proximal. La matrice peut être placée à la suite de l'application de l'adhésif, selon la préférence.
7. Application de l'Adhésif : Employer un système adhésif de pointe pour dentine/émail (nous recommandons l'Agent Adhésif Photopolymérisable Natural Elegance) afin d'unir le composite à la structure de la dent. Des systèmes d'adhésifs modifiés peuvent être employés afin de relier le composite à d'autres matériaux employés dans les techniques restauratrices. Polymériser la résine adhésive avant de placer le composite. Suivre le mode d'emploi du fabriquant.
8. Prélèvement du Composite : Suivre le mode d'emploi correspondant au système choisi : Seringues : Mettre la quantité de composite nécessaire pour compléter la restauration sur le bloc à mélanger. Protéger le matériau de la lumière directe avec un couvercle opaque. Éviter d'exposer le matériau à l'intensité directe de la lampe d'opération lors du placement. Capsules à Dose Individuelle : Mettre la capsule dans le pistolet à unidoses Natural Elegance. Mettre la quantité requise de composite directement dans la préparation.
9. Placement : Le composite doit être placé dans la préparation par quantités n'excèdent pas les 2,5 mm. Utiliser des couches plus minces pour les teintes plus foncées. Placer le composite dans la cavité en employant un instrument dentaire manuel indiqué pour cet usage (Certains instruments métalliques peuvent laisser des marques grises sur le composite.). Adapter le composite aux parois de la préparation. Si le matériau commence à se coller à l'instrument, essuyer et nettoyer l'instrument avec une compresse à alcool. Empêcher toute contamination entre les couches polymérisées.
10. Polymérisation : Polymériser chaque couche pendant 30 secondes avec une lampe photopolymériser bleue à longueur d'onde de 470-480 nanomètres et une intensité minimale de 400 mW/cm^2. Vous pouvez compléter la polymérisation avec 20 secondes supplémentaires sur les autres faces de la préparation. Les coins de bois et matrice peuvent être enlevés après la polymérisation de la dernière couche de composite. Empêcher toute contamination à la salive et tout lavage entre les couches polymérisées.
11. Finitions : Après la polymérisation, enlever tout excédent ou débris en surface avec un instrument aiguisé. Si nécessaire, ajuster les marges, contours, points de contact et occlusions de la restauration. Achever avec une fraise de diamant fin ou de silicium à cannelures ou des disques ou bandes abrasives pour finition.
12. Polissage : Il existe une variété de pâtes à polir servent à améliorer le polissage.
13. Scellement de Finition: Après avoir achevé le polissage, les défauts microscopiques en surface et l'adhésion marginale peuvent être scellés de nouveau. Nettoyer la surface du composite et de l'email aux alentours et mordancer de nouveau avec de l'acide phosphorique, laver, et sécher à fond. L'agent adhésif est appliqué en couche mince, séché puis polymérisé.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:
- Le port de lunettes de protection et de gants est recommandé pour les dentistes et leurs assistantes. Les patients doivent aussi porter des lunettes de protection.
- Le Composite Microhybride Natural Elegance Photopolymérisable contient des résines méthacrylates. Éviter l'emploi de ce produit avec tout patient ayant une allergie connue aux méthacrylates. Afin de réduire le risque d'une réaction allergique, éviter tout contact avec la résine non polymérisée.
  - En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.
  - En cas de contact accidentel avec la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.
  - En cas d'ingestion, consulter un médecin immédiatement.
- Éviter l'emploi de tout produit contenant de l'eugénol pour la protection de la pulpe, vu qu'ils peuvent retarder la polymérisation.
- Empêcher toute contamination à la salive ou à l'eau sur la surface mordancée de la dent ou sur tout matériel non polymérisé.
- Tout objet non stérilisable qui est manipulé lors du traitement dentaire doit être désinfecté selon les normes de rigueur dans le cabinet dentaire.

STOCKAGE
- Ce produit est conçu pour être stocké à une température entre 10°-24°C.
- Si le produit est réfrigéré, attendre qu'il atteigne la température ambiante avant son emploi.
- Ne pas conserver les matériaux à proximité de produits contenant de l'eugénol.
- Ne pas conserver les matériaux sous conditions de lumière intense ou d'humidité.

COMPOSITE FLUIDE Natural Elegance
Composite Photopolymérisable de Basse Viscosité

INDICATIONS:
Le Composite Fluide Natural Elegance est indiqué pour des restaurations de classes III et V. Il est aussi employé pour la réparation des limites cervicales de couronnes, selon le choix du dentiste. Dans les techniques de restauration postérieure, ce composite fluide peut être employé immédiatement après l'agent adhésif à la base de la restauration. Il peut être employé afin de modifier les limites de couronnes temporaires (bisacryl). Il fournit des solutions à de nombreux problèmes cliniques de restauration dentaire, surtout la où l'écoulement améliore l'adaptation.

DESCRIPTION:
Le Composite Fluide Natural Elegance est un matériau photopolymérisable à base de résine pour restauration dentaire. Il est disponible dans des teintes correspondantes au guide Vita[1] shade. Sa basse viscosité et son système d'administration précise en seringue en font un matériau fluide, facile à placer et à finir, et adaptable à une variété de situations cliniques.

FORMULATION:
Le Composite Fluide Natural Elegance est un matériau composite basé sur un système de résine de BIS-GMA et diméthacrylate de triéthylène glycol avec 41% de charge (en volume). La charge est composée de particules de taille variante de moins d'un micron à 8 microns. Il contient 2% de fluorure de sodium (en poids) et à peu près 1% (en poids) de catalyseurs, inhibiteurs et pigments.

MODE D'EMPLOI:
1. Prophylaxie: Nettoyage obligatoire de la dent avec détartrage et prophylaxie à la pierre ponce pulvérisée.
2. Choix de la teinte : Les choix esthétiques doivent se faire avant l'isolation et/ou la préparation des dents. Ne pas fixer la vue sur les guides de teintes et sur les dents pendant plus de 10-15 secondes lors du choix de la teinte. L'usage d'un Guide de Teintes Vita[1] est recommandé.
3. Isolation : Isoler les dents. L'emploi d'une digue en caoutchouc est hautement recommandé.
4. Préparation de la Cavité : Suivre les procédures de préparation des cavités habituelles, sans laisser de résidus de matériau ou de base restantes d'une restauration précédente.
5. Protection de la Pulpe : Le ciment d'hydroxyde de calcium peut être utilisé afin de couvrir de petites surfaces de pulpe exposée. Si un recouvrement supplémentaire de dentine est désiré, ceci peut se faire en utilisant un ciment de verre ionomère pour revêtement. Tout ciment avec de l'eugénol doit être évité.
6. Application de l'Adhésif : Employer un système adhésif dentine/émail de pointe (nous recommandons l'Agent Adhésif Photopolymérisable Natural Elegance) afin d'unir le composite à la structure de la dent. Des systèmes d'adhésifs modifiés peuvent être employés afin de relier ce composite à d'autres matériaux employés dans les techniques restauratrices. Polymériser la résine adhésive avant de placer le composite. Suivre le mode d'emploi du fabriquant.
7. Prélèvement du Composite: Fixer un embout à la seringue de Composite Fluide Natural Elegance. Ce composite peut s'appliquer directement à la surface de la dent en appliquant une pression légère sur le piston de la seringue. Arrêter la pression sur le piston avant que la quantité désirée de matériau ne soit sortie car l'écoulement du matériau continuera pour un temps court après avoir cessé de pousser. Une contre pression légère sur le piston aidera à réduire l'écoulement continu de résine de la seringue.
8. Placement et Polymérisation : Une couche de composite fluide ne devrait pas dépasser les 2 à 2,5 mm. Photopolymériser chaque couche pendant 30 secondes avec une lampe à photopolymériser bleue à longueur d'onde de 470-480 nanomètres et une intensité minimale de 400 mW/cm^2. Pour une Teinte Opaque Universelle, appliquer une couche mince (0,5mm d'épaisseur) afin de couvrir uniquement les endroits métalliques ou décolorés. Photopolymériser avec une lampe photopolymérisante bleue à longueur d'onde de 470-480 nanomètres et une intensité minimale de 400 mW/cm^2.
9. Finition : Après la polymérisation, enlever tout excès ou débris en surface avec un instrument aiguisé. Le Composite Fluide Natural Elegance donne une finition satinée excellente et peut simplifier la finition. Si cela est indiqué, terminer avec une fraise de diamant fin ou à cannelures de carbure, ou des disques ou bandes abrasives pour finition.
10. Polissage : Il existe une variété de pâtes à polir qui servent à améliorer le polissage.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:
- Le port de lunettes de protection et de gants est recommandé pour les dentistes et leurs assistantes. Les patients doivent aussi porter des lunettes de protection.
- Le Composite Fluide Natural Elegance contient des résines de méthacrylate. Éviter l'emploi de ce produit chez tout patient ayant une allergie connue aux méthacrylates. Afin de réduire le risque d'une réaction allergique, éviter tout contact avec la résine non polymérisée.
  - En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.
  - En cas de contact accidentel avec la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.
  - En cas d'ingestion, consulter un médecin immédiatement.
- Éviter l'emploi de tous produits contenant de l'eugénol pour la protection de la pulpe, vu qu'ils peuvent retarder la polymérisation.
- Empêcher toute contamination de salive ou d'eau sur la surface mordancée de la dent ou sur tout matériel non polymérisé.
- Tout objet non stérilisable qui est manipulé lors du traitement dentaire doit être désinfecté selon les normes de rigueur dans le cabinet dentaire.

STOCKAGE
- Ce produit est conçu pour être stocké à une température comprise entre 10° à 24°C.
- Remplacer les capuchons immédiatement après prélèvement du produit.
- Si le produit est réfrigéré, attendre que le produit atteigne la température ambiante avant son emploi.
- Ne pas conserver les matériaux à proximité de produits contenant de l'eugénol.
- Ne pas conserver les matériaux sous conditions de lumière intense ou d'humidité.

Natural Elegance SEALANT
Résine de Scellement Photopolymérisable
Seringue à Application Directe

INDICATIONS:
Le Produit de Scellement Photopolymérisable Natural Elegance est indiqué afin de couvrir et de sceller les puits et fissures sur les surfaces occlusales des dents postérieures, aidant à protection contre les caries occlusales.

DESCRIPTION:
Le Produit de Scellement Photopolymérisable Natural Elegance est composé d'un système de résine de très basse viscosité. Sa couleur blanche et opaque facilite l'évaluation de sa rétention lors de visites cliniques postérieures. Le système d'administration directe par seringue permet une application simple et rapide. La résine polymérise rapidement afin de pourvoir un scellement dur et bien rétentif.

FORMULATION:
Le Produit de Scellement Photopolymérisable Natural Elegance est composé d'un système de résine à base de bis-GMA. Celle-ci contient un opacifiant blanc, des particules superfines de silice, et un de catalyseur photosensible.

MODE D'EMPLOI:
1. Nettoyer les dents avec une pâte prophylactique sans fluor y sans huile. Sécher avec un jet d'air sans eau et sans huile.
2. Isoler les dents avec des rouleaux de coton ou une digue de caoutchouc.
3. Sécher complètement avec un jet d'air sans huile et sans eau.
4. Verser l'agent de mordançage (nous recommandons le gel de mordançage Natural Elegance) dans un godet et l'appliquer sur les fissures occlusales des dents. Replacer le capuchon aussitôt. Appliquer l'agent de mordançage avec les poils du pinceau afin d'augmenter son entrée dans les fissures. Laisser l'agent de mordançage en place pendant 30 secondes.
5. Bien rincer la zone de travail pendant 20 secondes avec une aspiration suffisante pour enlever toute eau et tout agent de mordançage. Ne pas contaminer les surfaces d'émail mordancé par la salive.
6. Sécher à fond avec un jet d'air sans eau et sans huile.
7. Les surfaces préparées doivent avoir une apparence mate, blanche et «givrée» après le mordançage et le séchage. Si l'émail n'a pas une apparence crayeuse, il faut répéter la démarche en laissant l'agent de mordançage sur les dents pour des périodes de 30 secondes puis laver et sécher. Plusieurs répétitions de la démarche de mordançage peuvent être nécessaires, surtout sur les dents lactéales et sur les dents avec un contenu de fluor élevé.
8. Fixer un embout à la seringue de Produit de Scellement Natural Elegance (Après avoir terminé le traitement, l'embout doit d'être enlevé et jeté de manière appropriée. Remettre le capuchon originel sur la seringue après traitement du patient.)
9. Appliquer le Produit de Scellement Natural Elegance directement sur la surface occlusale mordancée et séchée. Après avoir appliqué le produit sur les dents, une contrepression légère du piston empêchera que la résine continue à couler de la seringue. L'agitation du produit de scellement avec un pinceau peut faciliter son adaptation aux puits.
10. Exposer toute la surface traitée à une source de lumière photopolymérisante pendant 30 secondes par surface. Employer une lampe photopolymériser bleue (à longueur d'onde de 470-480 nanomètres et une intensité minimale de 400 mW/cm^2). Placer l'embout de la lampe aussi près que possible des dents sans toucher la résine.
11. Après la photopolymérisation, essuyer les surfaces occlusales avec un rouleau de coton afin d'enlever la couche d'inhibition d'oxygène en surface de la résine, ou rincer avec une grande quantité d'eau.
12. Vérifier la couverture complète des fissures en utilisant une sonde. Un revêtement incomplet exige, encore une fois, le retour au mordançage et à l'application du sealant. Ajuster les surfaces occlusales afin d'éviter toute interférence occlusale.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:
- Le port de lunettes de protection et de gants est recommandé pour les dentistes et leurs assistantes. Les patients doivent aussi porter des lunettes de protection.
- Les gels de mordançage sont caustiques et leur contact peut endommager les tissus (des yeux et de la peau). En cas de contact accidentel avec la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau pour un temps prolongé et contacter un médecin.
- Les monomères non polymérisés dans la résine peuvent provoquer des réactions allergiques ou des irritations de la peau chez certaines personnes. Ne pas employer chez des personnes allergiques à ces matériaux.
- Tout objet non stérilisable manipulé lors du traitement dentaire doit être désinfecté selon les normes de rigueur dans le cabinet dentaire.
- Empêcher toute contamination à la salive ou à l'eau sur la surface mordancée de la dent ou sur tout matériel non polymérisé.
- Si un traitement au fluor est envisagé lors de la même consultation, appliquer le fluor après l'adhésion du sealant et s'assurer que l'agent de scellement soit complètement polymérisé.

STOCKAGE
- Ce produit est conçu pour être stocké à une température comprise entre 2°-10°C. Attendre que le produit atteigne la température ambiante avant l'emploi.
- Remplacer les capuchons immédiatement après l'application du produit.
- Ne pas conserver les matériaux à proximité de produits contenant de l'eugénol.
- Ne pas conserver les matériaux sous conditions de lumière intense ou d'humidité.

1 Vita™ est une marque déposée de Vident Corporation
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

Deutsch

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN INSATZ

Natural Elegance UNIVERSAL BOND LICHTAKTIVIERTES BINDEMITTEL
Eine Flasche, Dentin und Emaille, lichtaktiviertes Bindemittel (Bonding)

INDIKATIONEN:
Natural Elegance UNIVERSAL BOND Lichtaktiviertes Bindemittel ist für die Verklebung mit Emaille und Dentin nach Säureätzung in der Zahnsanierung indiziert.

BESCHREIBUNG:
Natural Elegance UNIVERSAL BOND Lichtaktiviertes Bindemittel ist ein lichthärtendes Klebeharzsystem, das der Verklebung mit Emaille und Dentin dient. Zusammen mit Natural Elegance Ätzgel bietet es eine schnelle und leichte Methode zur Verklebung von Kunststoffsanierungen mit dem Zahn. Mit Natural Elegance UNIVERSAL BOND können Emaille und Dentin sowohl eingespritzt als auch verklebt werden.

FORMEL:
Natural Elegance UNIVERSAL BOND Lichtaktiviertes Bindemittel ist ein Methacrylat-basiertes Monomersystem und lichtempfindlicher Katalysator in einer Acetonlösung.

GEBRAUCHSANWEISUNG:
1. Den Zahn mittels Scaling und Prophylaxe mit Bimsstein reinigen. Zahn isolieren und die Lochform gemäß üblicher zahnärztlicher Verfahren präparieren.
2. Ein Ätzgel auftragen (wir empfehlen Natural Elegance Ätzgel) und die dem Produkt beigelegten Herstelleranweisungen befolgen. Die Zahnoberfläche nach dem Ätzen und vor der Verklebung mit Natural Elegance Universal Bond nicht austrocknen lassen.
3. 1-2 Tropfen Lichtaktiviertes Bindemittel in einen Mischtiegel geben.
4. Zahn feucht halten und eine starke Schicht Lichtaktiviertes Bindemittel auftragen. Das Aceton verdampfen lassen.
5. Mehr als 2 Lichtaktiviertes Bindemittel Schichten auftragen. Die Lösung behutsam mit öl- und wasserfreier Luft verdampfen lassen. Das Klebeharz nicht ablösen.
6. Sicherstellen, dass alle zu verklebenden Oberflächen glatt sind. Ist das nicht der Fall, Lichtaktiviertes Bindemittel erneut auftragen und trocknen, um ein glattes Erscheinungsbild zu erzielen.
7. Mit einer herkömmlichen Härtungslampe 20 Sekunden lang mit blauem Dental-Härtungslicht mit einer Leistung um 470-480 Nanometer und einer Minimalintensität von 400 mW/cm^2 lichthärten.
8. Mit der Kunststoffsanierungstechnik fortfahren.

WARNHINWEISE:
- Zahnärzte und ihre Assistenten müssen Handschuhe und Schutzbrillen tragen. Patienten müssen einen Augenschutz tragen.
- Ätzgels sind kaustisch und können Gewebeschäden bei Kontakt mit Haut oder Augen hervorrufen. Wenn es zu einem versehentlichen Kontakt mit der Haut kommt, sofort mit sehr viel Wasser abspülen. Bei Augenkontakt sofort und über einen längeren Zeitraum mit sehr viel Wasser abspülen und einen Arzt zu Rate ziehen.
- Ungehärtete Monomere in diesem Harz können bei Einzelpersonen zu einer allergischen Reaktion oder Hautreizung führen. Nicht bei Personen mit Allergien auf diese Materialien verwenden.
- Alle nicht sterilen Gegenstände, die bei der Ausführung der Zahnbehandlung eingesetzt werden, müssen gemäß der Standardhygieneverfahren in zahnärztlichen Praxen sterilisiert werden.
- Nicht mit Speichel oder Wasser ausgehärtetes oder nicht ausgehärtetes Material verunreinigen lassen, ebenso wenig in keinem Schritt im folgenden Sanierungsverfahren nach dem Auftragen von Natural Elegance Lichtaktiviertes Universalbindemittel.

LAGERUNG:
- Das System kann bei 2°-10°C gelagert werden.
- Vor der Verwendung an die Raumtemperatur angleichen lassen.
- Verschlüsse sofort nach der Ausgabe wieder aufsetzen.
- Materialien nicht in der Nähe eugenolhaltiger Produkte lagern.
- Die Materialien nicht bei intensiven Licht oder in feuchter Umgebung lagern.

Natural Elegance MIKROHYBRIDER KUNSTSTOFF
lichtaktiviertes ästhetisches Sanierungsmaterial für Vorder- und Seitenzähne

INDIKATIONEN:
Natural Elegance Lichtaktivierter mikrohybrider Kunststoff ist für die direkte ästhetische Sanierung der Vorder- und Seitenzähne indiziert und kann in begrenzter okklusaler Funktion verwendet werden.

BESCHREIBUNG:
Natural Elegance Lichtaktivierter mikrohybrider Kunststoff ist ein lichthärtendes, auf Harz basierendes Material zur Zahnsanierung. Es ist erhältlich in den zu Vita[1]-Farbtabelle passenden Farben. Das Material ist ein Kunststoff mit hoher Viskosität, das nicht an den Instrument kleben bleibt, aber auch flüssig genug ist, um sich nach dem Auftragen auf den Zahn an die Wände der Lochpräparation anzupassen. Es bietet sowohl ästhetische als auch funktionelle Haltbarkeit.

FORMEL:
Etwa 75wt% (54 vol%) silaniertes 0.7 Mikronen Bariumglas und 0,01 Mikronen Kieselsäure.
Etwa 25wt % Bis-GMA-basiertes Dimethacrylat-System
Etwa 1 wt% Katalysatoren, Inhibitoren und Pigmente.

GEBRAUCHSANWEISUNG:
1. Prophylaxe: Den Zahn mittels Scaling und Prophylaxe mit Bimsstein reinigen.
2. Farbauswahl: Eine ästhetische Auswahl sollte vor der Isolierung und/oder Präparation der Zähne vorgenommen werden. Nicht länger als 10-15 Sekunden während der Farbauswahl auf die Farbkarten und Zähne schauen. Es wird die Nutzung einer Vita[1] - Farbtabelle empfohlen.
3. Isolierung: Die Zähne isolieren. Es wird die Verwendung eines Kofferdamms empfohlen.
4. Vorbereitung des Lochs: Die üblichen Verfahren zur Präparation eines Lochs im Zahn anwenden und dabei kein Rest- oder Basismaterial von vorherigen Sanierungen zurücklassen.
5. Pulpaschutz: Die Präparation so basieren wie erforderlich. Calciumhydroxidzement kann zur Abdeckung kleiner Pulpaerhöhungen verwendet werden. Jede zusätzlich gewünschte Zahnabdeckung kann mit einem Glasionomerunterfütterungszement vorgenommen werden. Eugenolhaltige Zemente müssen vermieden werden.
6. Einsetzung der Matrix: Die geeignete Matrix oder Kronenform einsetzen, um so eine geeignete Konturierung des Zahns zu gewährleisten. Einen Keil zur richtigen Anpassung an das Zahnfleisch und zur Zahntrennung einsetzen. Die Matrix glätten, um Approximalkontaktflächen zu erhalten. Die Matrix kann gemäß dem folgenden Schritt zum Auftragen des Klebers vorgenommen werden, falls gewünscht.
7. Bonding: Ein modernes Dentin-/Emaille-Bonding-System verwenden (wir empfehlen Natural Elegance Lichtaktiviertes Bindemittel), um diesen Kunststoff mit der Zahnstruktur zu verkleben. Modifizierte Bondingsysteme können zum Verkleben dieses Kunststoffes mit anderen bei Sanierungstechniken verwendeten Materialien genutzt werden. Das Bindungsharz vor dem Auftragen des Kunststoffes härten. Die Herstelleranweisungen befolgen.
8. Den Kunststoff verteilen: Die dem ausgewählten Dosiersystem beiliegenden Anweisungen befolgen:
   Spritze: Die zum Abschließen der Sanierung(en) erforderliche Kunststoffmenge auf eine Mischplatte auftragen Das aufgetragene Material mit einer lichtundurchlässigen Abdeckung vor direktem Licht schützen. Während des Einspritzvorgangs vermeiden, dass es der direkten Intensität der Zahnarztlampe ausgesetzt wird.
   Kapseln zur Einzeldosierung: Die Kapsel in den Mehrzweckspender legen. Einen Teil des Kunststoffs direkt in die Präparation einspritzen.
9. Einsetzen: Der Kunststoff sollte in Teilen von nicht größer als 2,5 mm in die Präparation eingesetzt werden. Es ist wichtig, für dunklere Farbtöne dünnere Schichten aufzutragen. Den Kunststoff mit einem geeigneten zahnärztlichen Handinstrument in das Loch einsetzen. (Einige Metallinstrumente hinterlassen eventuell graue Markierungen im Kunststoff.) Dann den Kunststoff an die Wände der Präparation anpassen. Wenn sich das Material am Instrument absetzt, kann das Instrument mit einem trockenen, alkoholgetränkten Lappen abgewischt werden. Keine Verunreinigungen oder Spülungen zwischen gehärtete Schichten kommen lassen.
10. Härten: Jede Schicht 30 Sekunden lang mit blauem Dental-Härtungslicht mit einer Leistung um 470-480 Nanometer und einer Minimalintensität von 400 mW/cm^2 härten. Zusätzliche 20 Sekunden können von anderen Richtungen aus genutzt werden. Alle Keile und/oder Matrizen entfernen, nachdem die letzte Kunststoffschicht gehärtet wurde. Keine Speichelverunreinigungen oder Spülungen zwischen gehärtete Schichten kommen lassen.
11. Endbehandlung: Nach dem Härten Rest mit einem scharfen Instrument entfernen. Falls erforderlich, die Sanierung an die richtigen Ränder, Konturen, Kontaktflächen und Okklusionen anpassen. Die Endbehandlung mit einem feinen Diamanten, einem mehrwelligen Carbidbehandlungsbohrer oder Bearbeitungsscheibe oder –streifen durchführen.
12. Polieren: Es stehen verschiedene Politurpasten zur Verfügung, die die Politur verbessern können.
13. Neuversiegelung: Nach Abschluss der Politur können mikroskopische Oberflächenfehler und hervorstehende marginale Verklebungen neu versiegelt werden. Die Kunststoffoberfläche kann gereinigt und das umgebende Emaille erneut mit Phosphorsäure geätzt, abgewaschen und gründlich getrocknet werden. Das Bindemittel wird in einer dünnen Schicht aufgetragen, getrocknet und gehärtet.

WARNHINWEISE:
- Zahnärzte und ihre Assistenten müssen Handschuhe und Schutzbrillen tragen. Patienten müssen einen Augenschutz tragen.
- Lichtgehärteter mikrohybrider Kunststoff enthält Methacrylatharze. Die Verwendung dieses Produkts bei Patienten mit bekannter Methacrylatallergie vermeiden. Zur Minderung des Risikos einer allergischen Reaktion vermeiden, den Patienten ungehärtetem Harz auszusetzen.
  - Bei Augenkontakt mit sehr viel Wasser auswaschen.
  - Bei Hautkontakt mit Seife und Wasser abwaschen.
  - Im Fall der Einatmung sofort ärztlichen Rat einholen.
- Keine eugenolhaltigen Materialien zum Pulpaschutz verwenden, da diese den Härtungsvorgang verzögern können.
- Geätzte Zahnoberflächen oder nicht ausgehärtetes Material nicht durch Speichel oder Wasser verunreinigen lassen.
- Alle nicht sterilen Gegenstände, die bei der Ausführung der Zahnbehandlung eingesetzt werden, müssen gemäß der Standardhygieneverfahren in zahnärztlichen Praxen sterilisiert werden.

LAGERUNG:
- Das System kann bei 10°-24°C gelagert werden.
- Verschlüsse sofort nach der Ausgabe wieder aufsetzen.
- Bei Lagerung in einem Kühlschrank vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur bringen.
- Materialien nicht in der Nähe eugenolhaltiger Produkte lagern.
- Die Materialien nicht bei intensivem Licht oder in feuchter Umgebung lagern.

Natural Elegance FLOWABLE COMPOSITE FLIESSFÄHIGER KUNSTSTOFF
Lichtaktivierter Kunststoff mit geringer Viskosität

INDIKATIONEN:
Natural Elegance Flowable Composite ist für Klasse III und V-Sanierungen indiziert. Es kann auch zur Reparatur von Kronenrändern nach Ermessen des Zahnarztes eingesetzt werden. Bei nachfolgenden kunststoffsanierenden Techniken kann dieser fließfähige Kunststoff auch sofort nach dem Anbringen an der Basis der Sanierung eingesetzt werden. Es kann zur Modifizierung der Ränder (bisacryler) temporärer Kronen verwendet werden. Es kann die Lösung für eine Reihe klinischer Probleme bei restaurativen Dentaltechniken sein, besonders dort, wo das Fließen die Anpassung verbessert.

BESCHREIBUNG:
Natural Elegance Flowable Composite ist ein lichthärtendes, auf Harz basierende restauratives Dentalmaterial. Es ist erhältlich in den zu Vita[1]-Farbtabelle passenden Farben. Die geringe Viskosität und präzise Spritzeneinführung machen es fließfähig, leicht einzusetzen und zu bearbeiten, und es lässt sich an vielfältige klinische Situationen anpassen.

Natural™ ELEGANCE PRODUCT LINE

Diamond Polishing Paste 1-2gm Syringe w/tip	101-4116
Etchant Gel 4-1.2gm Syringes w/tips	100-4649
Etchant Gel 5gm Syringe w/tips	900-1200
Etchant Gel 12gm Syringe w/tips	101-0711
Etchant Gel 12-1.2gm Syringes w/tips	101-5396
Etchant Liquid 9ml	900-1002
Flowable Composite L/C Intro Syringes Kit	101-8074
Flowable Composite L/C 4-2gm Syringes A1	101-9306
Flowable Composite L/C 4-2gm Syringes A2	101-6773
Flowable Composite L/C 4-2gm Syringes A3	101-5337
Flowable Composite L/C 4-2gm Syringes A3.5	101-2772
Flowable Composite L/C 4-2gm Syringes B3	101-7388
Flowable Composite L/C 4-2gm Syringes C3	101-3784
Flowable Composite L/C 4-2gm Syr Univ Opaque	101-5187
Glass Ionomer Liner/bond Kit	900-0756
Microhybrid L/C 20-3.5gm Tips A2	900-0987
Microhybrid L/C 20-3.5gm Tips A3	900-0988
Microhybrid L/C 20-3.5gm Tips A3.5	900-0989
Microhybrid L/C 20-3.5gm Tips B2	900-0990
Microhybrid L/C 20-3.5gm Tips B3	900-0991
Microhybrid L/C 20-3.5gm Tips C2	900-0992
Microhybrid L/C 20-3.5gm Tips Univ Opaque	900-0993
Microhybrid L/C Syringe Kit	900-0994
Microhybrid L/C 1-4.5gm Syringe A2	900-0995
Microhybrid L/C 1-4.5gm Syringe A3	900-0996
Microhybrid L/C 1-4.5gm Syringe A3.5	900-0997
Microhybrid L/C 1-4.5gm Syringe B2	900-0998
Microhybrid L/C 1-4.5gm Syringe B3	900-0999
Microhybrid L/C 1-4.5gm Syringe C2	900-1000
Microhybrid L/C 1-4.5gm Syringe Univ Opaque	900-1001
Pit & Fissure Sealant L/C Kit	900-1004
Universal Bond L/C 5ml	102-4668

Distributed by:
Distribué par :
Distribuido por:
Vertrieb durch:
Distribuita da:

HENRY SCHEIN INC.
Melville, NY 11747 USA

Henry Schein U.K. Holdings Ltd.
Gillingham ME8 0SB U.K.

CE 0473

FORMEL:
Natural Elegance Flowable Composite ist ein zu 41% (Volumen) gefüllter Kunststoff, der auf einem Harzsystem von BIS-GMA und Triethylenglykol dimethacrylat basiert. Der Filler verfügt über Partikelgrößen zwischen Submikron bis zu 8 Mikronen. Er enthält 2% Natriumfluorid (Gewicht). Es sind ungefähr 1 wt% Katalysatoren, Inhibitoren und Pigmente.

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Prophylaxe: Den Zahn mittels Scaling und Prophylaxe mit Bimsstein reinigen.
2. Farbauswahl: Eine ästhetische Auswahl sollte vor der Isolierung und/oder Präparation der Zähne vorgenommen werden. Nicht länger als 10-15 Sekunden während der Farbauswahl auf die Farbkarten und Zähne schauen. Es wird die Nutzung einer Vita[1] -Farbtabelle empfohlen.
3. Isolierung: Die Zähne isolieren. Es wird die Verwendung eines Kofferdamms empfohlen.
4. Vorbereitung des Lochs: Die üblichen Verfahren zur Vorbereitung eines Lochs im Zahn anwenden und dabei kein Rest- oder Basismaterial von vorherigen Sanierungen zurücklassen.
5. Pulpaschutz: Die Präparation so basieren wie erforderlich. Calciumhydroxidzement kann zur Abdeckung kleiner Pulpaerhöhungen verwendet werden. Jede zusätzlich gewünschte Dentalabdeckung kann mit einem Glasionomerunterfütterungszement vorgenommen werden. Eugenolhaltige Zemente müssen vermieden werden.
6. Bonding: Modernes Dentin-/Emaille-Bondingsystem verwenden (wir empfehlen Natural Elegance Lichtaktiviertes Bindemittel), um diesen Kunststoff mit der Zahnstruktur zu verkleben. Modifizierte Bondingsysteme können zum Verkleben dieses Kunststoffes mit anderen bei Sanierungstechniken verwendeten Materialien genutzt werden. Das Bindungsharz vor dem Auftragen des Kunststoffes härten. Die Herstelleranweisungen befolgen.
7. Den Kunststoff verteilen: Einen Spritzenaufsatz an der Natural Elegance Flowable Composite-Spritze anbringen. Der Kunststoff kann direkt auf die Zahnoberfläche aufgetragen werden, indem leichter Druck auf den Spritzenstößel ausgeübt wird. Den Druck auf den Stößel wegnehmen, bevor die gewünschte Materialmenge verteilt ist, da der Materialfluss aus dem Spritzenansatzstück für kurze Zeit nach Nachlassen des Drucks fortgesetzt wird. Ein leichter Gegendruck auf den Stößel kann helfen, den fortgesetzten Harzfluss aus der Spritze zu mindern.
8. Einsetzen und Härten: Eine Schicht des fließfähigen Kunststoffes sollte nicht dicker als 2 bis 2,5 mm sein. Jede Schicht 30 Sekunden lang mit blauem Dental-Härtungslicht mit einer Wellenlänge um 470-480 Nanometer und einer Minimalintensität von 400 mW/cm^2 lichthärten. Für einen allgemein undurchsichtigen Farbton eine dünne Schicht (0,5 mm dick) nur zur Überdeckung der des entfärbten oder metallenen Bereichs auftragen. 40 Sekunden lang mit Dental-Härtungslicht mit einer Wellenlänge um 470-480 Nanometer und einer Minimalintensität von 400 mW/cm^2 härten.
9. Endbehandlung: Nach dem Härten Rest mit einem scharfen Instrument entfernen. Natural Elegance Flowable Composite bietet ausgezeichnete Glätte und kann die Endbehandlung vereinfachen. Falls erforderlich, die Endbehandlung mit einem feinen Diamanten, einem mehrwelligen Carbidbehandlungsbohrer oder Bearbeitungsscheibe oder –streifen durchführen.
10. Polieren: Es stehen verschiedene Poliermaterialien zur Verfügung, die alle zu ausgezeichneten Ergebnissen führen.

WARNUNG
- Zahnärzte und ihre Assistenten müssen Handschuhe und Schutzbrillen tragen. Patienten müssen einen Augenschutz tragen.
- Natural Elegance Flowable Composite enthält Methacrylatharze. Die Verwendung dieses Produkts bei Patienten mit bekannter Methacrylatallergie vermeiden. Zur Minderung des Risikos einer allergischen Reaktion vermeiden, den Patienten ungehärtetem Harz auszusetzen.
  – Bei Augenkontakt mit sehr viel Wasser auswaschen.
  – Bei Hautkontakt mit Seife und Wasser abwaschen.
  – Im Fall der Einatmung sofort ärztlichen Rat einholen.
- Keine eugenolhaltigen Materialien zum Pulpaschutz verwenden, da diese den Härtungsvorgang verzögern können.
- Geätzte Zahnoberflächen oder nicht ausgehärtetes Material nicht durch Speichel oder Wasser verunreinigen lassen.
- Alle nicht sterilen Gegenstände, die bei der Ausführung der Zahnbehandlung eingesetzt werden, müssen gemäß der Standardhygieneverfahren in zahnärztlichen Praxen sterilisiert werden.

LAGERUNG
- Das System kann bei 10°-24°C gelagert werden.
- Verschlüsse sofort nach der Ausgabe wieder aufsetzen.
- Bei Lagerung in einem Kühlschrank vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur bringen.
- Material nicht in der Nähe eugenolhaltiger Materialien lagern.
- Keinen hohen Temperaturen oder intensivem Licht aussetzen.

Natural Elegance SEALANT
Lichtaktivierte Fissurversiegelung
Direkte Verabreichung mit Spritze

INDIKATIONEN:
Natural Elegance Lichtaktivierte Fissurversiegelung ist für das Schliessen und Versiegeln von Fissuren auf den okklusalen Oberflächen der hinteren Zähne indiziert, um diese gegen Karies auf den Oberflächen zu stärken.

BESCHREIBUNG:
Natural Elegance Lichtaktivierte Fissurversiegelung ist ein Harzsystem mit einer sehr geringen Viskosität mit einer weißen, durchsichtigen Farbe, um die Retention bei Nachbehandlungsterminen zu identifizieren. Das System der direkten Verabreichung mit einer Spritze bietet eine schnelle und einfache Applikationsmethode. Das Harz erhärtet schnell zu einer harten und retentiven Versiegelung.

FORMEL:
Natural Elegance Lichtaktivierte Fissurversiegelung ist ein dilutes, auf BisGMA basierendes Harzsystem mit einer weißen undurchsichtigen Schicht, einem mikrofeinen Silikapartikel und einem photosensitiven Katalysatorsystem.

GEBRAUCHSANWEISUNG:
1. Die Zähne mit einer ölfreien Prophy-Paste ohne Fluorid putzen. Mit ölfreiem Luft/Wasserspray auswaschen.
2. Zähne mit Baumwollrollen oder einem Kofferdamm isolieren.
3. Mit einer öl- und feuchtigskeitsfreien Luftquelle vollständig trocken blasen.
4. Das Ätzmittel (wir empfehlen Natural Elegance Ätzgel) in einen Mischtigel geben und das Ätzmittel auf die okklusalen Furchen der Zähne mit einer Bürste auftragen. Flasche nach dem Ausschütten wieder verschließen. Bewegung des Ätzmittels mit den Borsten kann dabei helfen, dass es schneller in die Fissuren fließt. Das Ätzmittel 30 Sekunden lang aufgetragen lassen.
5. Den Bereich 20 Sekunden lang mit angemessener Ansaugung auswaschen, um Ätzmittel und Wasser zu entfernen. Die abgeätzten Emailleoberflächen nicht durch Speichel verunreinigen lassen.
6. Gründlich mit öl-/feuchtigkeitsfreier Luft trocknen.
7. Geätzte Oberflächen der Zähne sollten nach dem Ätzen und Trocknen ein dumpfes, weißes, frostiges Aussehen haben. Wenn das Email nicht kalkweiß wirkt, den Vorgang wiederholen und dabei das Ätzmittel weitere 30 Sekunden aufgetragen lassen, danach auswaschen und trocknen. Eventuell muss die Ätzprozedur mehrmals besonders bei Milchzähnen und Zähnen mit hohem Fluoridgehalt durchgeführt werden.
8. Eine Spritzenspitze am Ende der Versiegelungsspritze ansetzen. (Nach Behandlungsende beim Patienten sollte die Spritzenspitze entfernt und entsprechend entsorgt werden. Den Originalverschluss nach der Patientenbehandlung wieder auf die Spritze aufsetzen.)
9. Die Versiegelung direkt auf jede geätzte, trockene okklusale Oberfläche aufbringen und darauf achten, dass keine Lufteinschlüsse auftreten. Nach dem Auftragen der Versiegelung auf die Zähne verhindert ein leichter Gegendruck auf den Stößel, dass das Harz weiterhin aus der Spritze austritt. Bewegung der noch nicht gesetzten Versiegelung mit einer Bürste kann bei der Einpassung in die Foveas hilfreich sein.
10. Alle beschichteten Bereiche 30 Sekunden lang einer dentalen Lichthärtungsquelle aussetzen. Ein blaues Härtungslicht verwenden (Bandbreite um 470-480 Nanometer mit einer Mindestintensität von 400 mW/cm^2.) Das Ende des Lichtleiters so eng wie möglich an den Zahn halten, ohne das Harz zu berühren.
11. Nach der Härtung die okklusalen Oberflächen mit einer Baumwollrolle abwischen, um die Inhibitionsschicht auf der Oberfläche des Harzes zu entfernen, oder mit sehr viel Wasser und einer entsprechenden Absaugung ausspülen.
12. Mit einem Austaster prüfen, ob die Fissuren vollständig abgedeckt sind: Bei unvollständiger Abdeckung ist erneutes Ätzen und erneutes Auftragen der Versiegelung erforderlich. Okklusale Oberflächen anpassen, um okklusale Interferenzen zu vermeiden.

WARNHINWEISE:
- Zahnärzte und ihre Assistenten müssen Handschuhe und Schutzbrillen tragen. Patienten müssen einen Augenschutz tragen.
- Ätzgels sind kaustisch und können Gewebeschäden bei Kontakt mit Haut oder Augen hevorrufen. Wenn es zu einem versehentlichen Kontakt mit der Haut kommt, sofort mit sehr viel Wasser abspülen.
- Bei Augenkontakt sofort und über einen längeren Zeitraum mit sehr viel Wasser abspülen und einen Arzt zu Rate ziehen.
- Ungehärtete Monomere in diesem Harz können bei Einzelpersonen zu einer allergischen Reaktion oder Hautreizung führen. Nicht bei Personen mit Allergien auf diese Materialien verwenden.
- Alle nicht sterilen Gegenstände, die bei der Ausführung der Zahnbehandlung eingesetzt werden, müssen gemäß der Standardhygienevoerfahren in zahnärztlichen Praxen sterilisiert werden.
- Geätzte Zahnoberflächen oder nicht ausgehärtetes Material nicht durch Speichel oder Wasser verunreinigen lassen.
- Wenn zum gleichen Termin eine Fluoridbehandlung vorgesehen ist, das Fluorid nach Bindung der Versiegelung auftragen, dann ist die Versiegelung vollständig ausgehärtet.

LAGERUNG:
- Das Material kann bei 2°-10°C gelagert werden. Vor der Verwendung an die Raumtemperatur angleichen lassen.
- Verschlüsse sofort nach der Ausgabe wieder aufsetzen.
- Materialien nicht in der Nähe eugenolhaltiger Produkte lagern.
- Die Materialien nicht bei intensiven Licht oder in feuchter Umgebung lagern.

1 Vita™ ist eine Handelsmarke der Vident Corporation.
HERGESTELLT IN DEN USA

Italiano
SOLO PER USO PROFESSIONALE

Adesivo Natural Elegance UNIVERSAL BOND
FOTOPOLIMERIZZABILE
Un flacone di adesivo fotopolimerizzabile smalto-dentinale

INDICAZIONI:
L'adesivo Natural Elegance Universal Bond fotopolimerizzabile è indicato per
legarsi sia allo smalto che alla dentina successivamente alla mordenzatura, nelle procedure di restauri in composito.

DESCRIZIONE:
L'adesivo Natural Elegance Universal Bond è un sistema di resine adesive fotopolimerizzabili, studiato per legarsi a smalto e dentina. Insieme a Etching Gel Natural Elegance, esso consente di legare allo smalto
ricostruzioni in composito con velocità e facilità.

FORMULAZIONE:
L'adesivo Natural Elegance Universal Bond fotopolimerizzabile è un sistema
monomero composto da metacrilato e da un catalizzatore fotosensibile in un
solvente con acetone.

ISTRUZIONI PER L'USO:
1. Il dente dovrebbe essere pulito eliminando il tartaro ed effettuando la profilassi per mezzo di pomice. Isolare il dente e preparare la forma della cavità secondo le procedure abituali.
2. Applicare un gel mordenzante (vi consigliamo Etching Gel Natural Elegance), seguendo le istruzioni del produttore. Occorre evitare che la superficie del dente si disidrati dopo la mordenzatura e prima dell'adesione di Natural Elegance Universal Bond.
3. Versare 1 – 2 gocce di Natural Elegance Universal Bond nel contenitore per miscelazione
4. Mantenere il dente umido e applicare uno strato di Natural Elegance Universal Bond. Lasciare evaporare l'acetone.
5. Applicare altri 2 strati di Natural Elegance Universal Bond. Asciugare delicatamente il solvente utilizzando solo aria accertandosi che sia priva di olii
   Non togliere la resina adesiva.
6. Assicurarsi che tutte le superfici da trattare siano lucide, altrimenti applicare nuovamente l'adesivo Natural Elegance. Fotopolimerizzare e asciugare in modo da ottenere un aspetto lucido.
7. Utilizzare una lampada standard con luce blu per 20 secondi, con un'emissione di circa 470-480 nanometri e un'intensità minima di 400 mW/cm^2 .
8. Procedere con il lavoro di ricostruzione.

ATTENZIONE:
- Dentisti ed assistenti dovrebbero indossare guanti e protezione oculare. Si consiglia di far indossare una protezione oculare anche al paziente.
- I gel mordenzanti sono caustici e possono danneggiare i tessuti a contatto con la cute o con gli occhi. In caso di contatto accidentale con la cute, risciacquare immediatamente con abbondante acqua. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare a lungo con abbondante acqua e consultare il medico.
- Materiali in resina contenenti monomeri possono scatenare reazioni allergiche o irritazioni cutanee in alcuni individui. Non utilizzare su individui conallergie a queste sostanze.
- Ogni strumento non sterilizzabile maneggiato nel corso dell'esecuzione dell'operazione dovrebbe essere disinfettato attraverso procedure igieniche standard.
- Evitare di contaminare con saliva o acqua denti mordenzati o trattati con materiale non ancora catalizzato.

STOCCAGGIO:
- Il sistema deve essere conservato tra i 2°–10°C.
- Ricollocare i tappi immediatamente dopo l'utilizzo.
- Se lo stoccaggio avviene in frigorifero, attendete l'adattamento alla temperatura ambiente prima dell'utilizzo.
- Non conservare il materiale in prossimità di materiale contenente eugenolo.
- Non conservare i materiali sotto luce intensa o in ambienti umidi.

Natural Elegance MATERIALE COMPOSITO MICROIBRIDO
Materiale fotopolimerizzabile per ricostruzioni estetiche di denti anteriori e posteriori.

INDICAZIONI:
Natural Elegance Microhybrid Composite materiale composito microibrido fotopolimerizzabile è indicato per riparazioni estetiche dirette dei denti
anteriori e posteriori e può essere utilizzato nel caso applicazioni in zone occlusali limitate.

DESCRIZIONE:
Natural Elegance Microhybrid Composite materiale composito microibrido fotopolimerizzabile è un prodotto per riparazioni dentali a base di resina
fotoindurente. È disponibile in gradazioni compatibili con la scala colori Vita[1].
Il materiale è un composito ad alta viscosità resistente ai graffi degli strumenti,
nonostante ciò avrà una consistenza sufficiente da permettere di adattarlo alle pareti della cavità.
Fornisce sia una durevolezza a livello estetico sia funzionale.

FORMULAZIONE:
Circa 75 wt% (54 vol%) vetro di Barium trattato con silano da 0,7 micron e silice da 0,01
Circa 25wt% sistema dimetracrilato basato sul Bis-GMA
Circa 1wt% di catalizzatori, inibitori e pigmenti.

ISTRUZIONI PER L'USO:
1. Profilassi: Il dente dovrebbe essere pulito eliminando il tartaro ed effettuando la profilassi per mezzo di pomice.
2. Scelta della gradazione di colore: Le scelte di tipo estetico dovrebbero avvenire prima di isolare e/o preparare il dente. Non guardate la tabella delle gradazioni e dei denti per più di 10-15 secondi durante la scelta del colore. Si consiglia l'uso di una scala colori Vita[1] .
3. Isolamento: Per isolare i denti si consiglia l'uso di una diga dentale.
4. Preparazione della cavità: Seguite le procedure usuali per la preparazione della cavità dentaria, senza lasciare residui di riparazioni precedenti.
5. Protezione della polpa: Effettuate la preparazione secondo necessità. Il cemento all'idrossido di calcio può essere utilizzato per ricoprire piccole esposizioni della polpa. Ogni ulteriore copertura può essere effettuata utilizzando un cemento vetroionomero come rivestimento. Occorre evitare cementi contenenti eugenolo.
6. Posizionamento della matrice: Posizionate la matrice o la corona più appropriate per assicurare un adeguato contorno del dente. Posizionare cunei per dare origine ad un adeguato adattamento alle gengive e la separazione dei denti. Brunire la matrice per stabilire un contatto molto stretto. E'preferibile posizionare la matrice dopo l'applicazione dell'adesivo.
7. Applicazione adesivo: Utilizzate un sistema di legame dentina/smalto di qualità (vi consigliamo l'adesivo fotopolimerizzabile Natural Elegance Universal Bond) per legare questo materiale composito alla struttura del dente. Sistemi adesivi modificati possono essere utilizzati per far aderire questo materiale composito ad altri tipi di materiali utilizzati nelle tecniche di riparazione. Polimerizzare l'adesivo prima di applicare il composito. Seguire le istruzioni del produttore.
8. Applicazione composito: Seguire le istruzioni corrispondenti al sistema scelto. Siringa: Distribuite la quantità di materiale composito desiderato su di un blocchetto di miscelazione. Proteggete il materiale applicato dall'esposizione alla luce diretta con una copertura opaca. Evitate di posizionarlo sotto la luce diretta ed intensa durante la fase di erogazione. Capsule monodose: Inserite la capsula all'interno del dispenser multiuso Natural Elegance. Aggiungete del materiale composito direttamente nel preparato.
9. Posizionamento: Il materiale composito dovrebbe essere posizionato nel preparato per mezzo di aggiunte non superiori ai 2,5 mm. E' importante l'utilizzo di strati più sottili per le gradazioni più scure. Posizionare il materiale composito nella cavità per mezzo di strumenti manuali appositamente studiati per i denti (alcuni strumenti in metallo potrebbero lasciare dei segni grigi sul materiale composito.) e adattate il materiale composito alle pareti preparate. Nel caso in cui il materiale inizi ad aderire allo strumento, questo dovrebbe essere ripulito con una garza asciutta. Assicurarsi che non si verifichino contaminazioni tra saliva o detergenti e gli strati di trattati.
10. Trattamento: Trattare ogni strato per 30 secondi con luce blu con un'emissione di circa 470-480 nanometri e con un minimo di 400mW/cm^2 di intensità. Ulteriori 20 secondi di trattamento possono essere effettuati da altre direzioni. Ogni cuneo e/o matrice può essere rimossa dopo che l'ultimo strato di materiale composito è stato trattato. Assicurarsi che non avvenga alcuna contaminazione tra saliva o detergenti e gli strati trattati.
11. Finitura: Dopo il trattamento, rimuovete velocemente eventuali eccedenze di materiale con uno strumento affilato. Nel caso sia necessario, rifinite utilizzando una fresa diamantata sottile, una fresa di carborundum oppure un disco o strisce per finitura.
12. Lucidatura: Sono disponibili diverse paste lucidanti che possono valorizzare la lucidatura.
13. Chiusura: Dopo aver completato il processo di lucidatura, è possibile sigillare i difetti microscopici della superficie e la giunzione a margine. Pulire la superficie da ritrattare, mordenzare nuovamente, lavare ed asciugare con cura. Applicare uno strato sottile di adesivo, asciugare e polimerizzare.

ATTENZIONE:
- I dentisti e i loro assistenti dovrebbe indossare guanti e maschere protettive; si consiglia di far indossare una protezione oculare anche al paziente.
- Il composito Natural Elegance Microhybrid Composite fotopolimerizzabile contiene resine di metacrilato. Evitare l'utilizzo di questo prodotto su pazienti allergici alla sostanza. Per ridurre il rischio di risposta allergica, evitate l'esposizione a resine non polimerizzate.
  – In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante
  – acqua.
  – In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone.
  – In caso di ingestione, contattare immediatamente un medico.
- Non utilizzare materiali contenenti eugenolo per la protezione della polpa, in quanto possono rallentare il processo di guarigione.
- Evitare la contaminazione di denti mordenzati o trattati con materiale non catalizzato.
- Ogni strumento non sterilizzabile maneggiato durante l'esecuzione dell'operazione dentale dovrebbe essere disinfettato attraverso procedure igieniche standard.

STOCCAGGIO:
- Il sistema deve essere conservato a una temperatura compresa tra i 10°–24°C.
- Ricollocare i tappi immediatamente dopo l'utilizzo.
- Nel caso di stoccaggio in frigorifero attendere l'adattamento del materiale alla temperatura ambiente prima dell'utilizzo.
- Non conservare il prodotto in prossimità di materiale contenente eugenolo.
- Non conservare i materiali sotto luce intensa o in ambienti umidi.

Natural Elegance HEALTHCARE FLOWABLE COMPOSITE
Composito Fluido fotopolimerizzabile a bassa viscosità

INDICAZIONI:
Natural Elegance Flowable Composite- Il materiale composito fluido Natural Elegance è indicato per ricostruzioni di classe III e V. Può essere anche utilizzato per riparazione dei margini coronali a discrezione del medico dentista. Nelle tecniche di restauro di denti posteriori questo composito fluido può anche essere utilizzato immediatamente dopo l'adesivo alla base del restauro. È anche possibile utilizzarlo per modificare i margini delle corone provvisorie (bis-acrilico). Fornisce soluzioni a diversi problemi clinici relativi alle tecniche di restauro dentale, soprattutto dove il flusso può migliorare l'adattamento.

DESCRIZIONE:
Natural Elegance Flowable Composite- Il materiale composito fluido Natural Elegance è un materiale per il restauro dentale fotopolimerizzabile a base di resina. È disponibile in gradazioni compatibili con la scala colori Vita[1]. La sua bassa viscosità e la precisione di erogazione della siringa lo rende fluido, semplice da posizionare e da rifinire e adattabile ad una varietà di situazioni cliniche.

FORMULAZIONE:
Il materiale composito fluido Natural Elegance è un composto riempito al 41% (del volume) basato su resina BIS-GMA e trietylene glycol dimetacrilato. Il filler ha grandezze particolari che vanno da pochi submicron a 8 micron. Contiene fluoruro di sodio (2% del peso). Vi sono circa 1wt% di catalizzatori, inibitori e pigmenti.

ISTRUZIONI PER L'USO:
1. Profilassi: Il dente dovrebbe essere pulito eliminando il tartaro ed effettuando la profilassi per mezzo di pomice.
2. Scelta del colore: Le scelte di tipo estetico dovrebbero avvenire prima di isolare e/o di preparare il dente. Non guardare la scala colori e i denti per più di 10-15 secondi durante la scelta della gradazione. Si consiglia l'uso di una scala colori Vita[1].
3. Isolamento: Isolare i denti. Si consiglia l'uso di una diga dentale.
4. Preparazione della cavità: Seguite le consuete procedure per la preparazione della cavità dentaria, senza lasciare nessun residuo delle precedenti riparazioni.
5. Protezione della polpa: Effettuate la preparazione secondo necessità. Il cemento all'idrossido di calcio può essere utilizzato per ricoprire piccole esposizioni della polpa. Ogni ulteriore copertura può essere effettuata utilizzando un cemento vetroionomero come rivestimento. Occorre evitare cementi contenenti eugenolo.
6. Adesivo: Utilizzate uno strato del sistema adesivo per dentina/smalto (consigliamo l'adesivo fotopolimerizzabile Natural Elegance Universal Bond) per legare questo composito alla preparazione dentale. Sistemi adesivi modificati possono essere utilizzati per far aderire questo composito ad altri tipi di materiale usati nelle tecniche di riparazione. Polimerizzare l'adesivo prima di posizionare il composito. Seguite le istruzioni del produttore.
7. Preparazione del composito: Inserire il puntale sulla siringa del composito fluido Natural Elegance. Il composito può essere applicato direttamente sulla superficie del dente esercitando una leggera pressione sullo stantuffo. Interrompere l'estrusione del composito prima che la quantità necessaria fuoriesca, il flusso del materiale prosegue dalla siringa ancora per un istante dopo che la pressione è stata interrotta. Alleggerire la pressione sullo stantuffo può dimostrarsi utile per diminuire il flusso continuo del materiale dalla siringa.
8. Posizionamento e polimerizzazione: uno strato di materiale composito fluido non dovrebbe essere superiore ai 2 o 2 ½ mm. Polimerizzare ogni strato per 30 secondi con lampada a luce blu per trattamenti dentali con una lunghezza d'onda di circa 470-480 nanometri e con un minimo di 400 mW/cm^2 di intensità. Per ottenere una gradazione opaca universale applicare uno strato (dello spessore di ½ mm) in modo da ricoprire esclusivamente l'area metallica o scolorita. Utilizzare per 40 secondi una lampada per trattamenti dentali, con una lunghezza d'onda di circa 470-480 nanometri e con un minimo di 400 mW/cm^2 di intensità.
9. Finitura: dopo il trattamento, rimuovere velocemente le eventuali eccedenze di materiale con uno strumento affilato. Il composito fluido Natural Elegance fornisce un'eccellente strato levigato semplificando la finitura. Nel caso sia necessario, rifinire utilizzando una fresa diamantata sottile, una fresa di carburundum per rifinitura oppure un disco diamantato fine o strisce per finitura.
10. Lucidatura: sono disponibili diversi materiali lucidanti in grado di offrire ottimi risultati.

ATTENZIONE:
- Dentisti ed assistenti dovrebbero indossare guanti e protezioni per gli occhi; si consiglia di far indossare una protezione per occhi anche al paziente.
- Il materiale composito fluido Natural Elegance contiene resine di metacrilato. Evitare l'utilizzo di questo prodotto su pazienti di cui si conosca allergia al metacrilato. Allo scopo di ridurre il rischio di reazione allergica, evitate l'esposizione a resina non polimerizzate.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con abbondante acqua.
- In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone.
- In caso di ingestione, contattare immediatamente un medico.
- Non utilizzare materiali contenenti eugenolo per la protezione della polpa in quanto possono rallentare il processo di guarigione.
- Evitare la contaminazione dei denti mordenzati o di materiale non polimerizzati con saliva o aqua.
- Ogni strumento non sterilizzabile, maneggiato nell'esecuzione dell'operazione, dovrebbe essere disinfettato con procedure di igiene standard.

STOCCAGGIO:
- Il sistema deve essere conservato tra i 10° – 24°C.
- Ricollocare i tappi immediatamente dopo l'utilizzo del composito.
- Nel caso di stoccaggio in frigorifero attendere l'adattamento alla temperatura ambiente prima dell'utilizzo.
- Non conservare il materiale in prossimità di materiale contenente eugenolo.
- Non conservare a temperature elevate o a luce intensa.

Natural Elegance SEALANT
Sigillante fotopolimerizzabile opaco per sigillature.
Siringa ad applicazione diretta

INDICAZIONI:
Natural Elegance Sealant è un sigillante indicato per la coperatura e chiusura di solchi e fessure nelle superfici occlusali di denti posteriori che ne aumenta la resistenza alla carie.

DESCRIZIONE:
Natural Elegance Sealant è un sigillante fotopolimerizzabile per solchi e fessure. È un sistema a base di resina con viscosità molto bassa di colore bianco opaco che ha lo scopo di facilitare l'identificazione anche nei controlli dentali successivi. Il sistema in siringa ad applicazione diretta consente un'utilizzo semplice e veloce. Il sigillante si polimerizza rapidamente e garantisce un'alta resistenza ed una buona tenuta.

FORMULAZIONE:
Il sigillante per fessure e solchi Natural Elegance è un sistema a base di resina BisGMA contenente un opacizzante bianco, microparticelle di silico e un sistema di catalizzazione fotosensibile.

ISTRUZIONI PER L'USO:
1. Pulire i denti con una polvere per profilassi senza fluoro e priva di olii.
2. Isolare i denti con rulli di cotone o una diga dentale.
3. Asciugare completamente con il solo impiego di aria.
4. Applicare il gel mordenzante (vi suggeriamo Etchant Natural Elegance) sulla superficie dei denti da trattare con un pennellino. Richiudere il flacone dopo l'uso. Agitare il mordenzante applicato con le setole del pennellino in modo da può favorirne la penetrazione nelle fessure. Lasciare agire il mordenzante per 30 secondi.
5. Lavare tutta l'area per 20 secondi con un getto d'acqua adeguato per rimuovere completamente il mordenzante. Non permettere che la saliva contamini le superfici mordenzante.
6. Asciugare all'aria con cura utilizzando aria priva di olii o acqua.
7. Le superfici dei denti mordenzati dovrebbero avere un aspetto poroso e gessoso. Se lo smalto trattato non appare gessoso, ripetere il procedimento lasciando agire il mordenzante per altri 30 secondi, dopodichè rimuovere il mordenzante ed asciugare. Può essere necessario ripetere la procedura ulteriormente, soprattutto sui denti frontali e su denti precedentemente trattati con fluoro.
8. Inserire il puntale sulla siringa del sigillante Natural Elegance. (Dopo l'applicazione, il puntale erogatore dovrà essere rimosso e smaltito. Riposizionare il tappo originale sulla siringa dopo l'utilizzo.)
9. Applicate il sigillante Natural Elegance direttamente sulla superficie mordenzata e asciugate la superficie occlusale. Dopo aver dispensato il sigillante sulla superficie diminuire la pressione sullo stantuffo della siringa per evitare che la resina continui a fuoriuscire. Agitare il mordenzante applicato con le setole del pennellino in modo da favorirne l'adattamento alle cavità.
10. Fotopolimerizzare per 30 secondi. Utilizzare una luce blu (larghezza dell'onda di circa 470-480 nanometri con un minimo di 400 mW/cm^2 di intensità.) Tenere l'estremità della fibra ottica il più vicino possibile al dente, senza toccare la resina.
11. Dopo aver effettuato la polimerizzione, tamponare le superfici trattare con un rullo di cotone per rimuovere lo strato di ossigeno della resina, oppure risciacquare con abbondante acqua e un'adeguata aspirazione.
12. Controllare che la superficie del dente sia stata sigillata completamente, utilizzando un apparecchio per il controllo: una copertura incompleta richiede di ripetere la mordenzatura e riapplicare il sigillante. Eseguire un controllo dei punti di contatto occlusale.

ATTENZIONE:
- Dentisti ed assistenti dovrebbero indossare guanti e protezioni per gli occhi; si consiglia di far indossare una protezione per occhi anche al paziente.
- I gel mordenzanti sono caustici e possono provocare seri danni in caso di contatto con la pelle o gli occhi. Nel caso in cui ciò si verifichi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e a lungo con abbondante acqua e consultare un medico.
- I monomeri non polimerizzati di questa resina potrebbero scatenare una reazione allergica o irritazioni della pelle in alcuni individui. Non utilizzare su individui che presentino allergie a questi materiali.
- Ogni strumento non sterilizzabile maneggiato nel corso dell'esecuzione del trattamento dentale dovrebbe essere disinfettato attraverso procedure di igiene standard.
- Evitare la contaminazione dei denti mordenzati o di materiale non ancora polimerizzato con saliva o aqua.
- Nel caso in cui sia previsto una fluoroprofilassi durante la stessa seduta, applicare il fluoro dopo aver applicato il sigillante e dopo che lo stesso sia completamente catalizzato.

STOCCAGGIO:
- Il sistema deve essere conservato tra i 2°–10°C. Attendere l'adattamento alla temperatura ambiente prima dell'utilizzo.
- Ricollocare i tappi immediatamente dopo la distribuzione.
- Non conservare il materiale in prossimità di materiale contenente eugenolo.
- Non conservare i materiali in luoghi esposti a luce intensa o in ambienti umidi.

1 Vita™ è un marchio depositato di Vident Corporation.
PRODOTTO NEGLI U.S.A.

Nederlands
ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Natural Elegance LIGHT-ACTIVATED UNIVERSAL BOND
Eén flesje onder invloed van licht uithardend hechtmiddel voor dentine en tandglazuur

INDICATIES:
Natural Elegance Universal Bond is bij de restauratie van gebitselementen geïndiceerd als hechtmiddel voor tandglazuur en dentine na etsen met zuur.

BESCHRIJVING:
Natural Elegance Universal Bond is een onder invloed van licht uithardend hechtharssysteem dat is ontworpen als hechtmiddel voor tandglazuur en dentine. In combinatie met Natural Elegance Etching Gel kan het product op snelle, eenvoudige manier composietrestauraties aan het gebitselement hechten. Natural Elegance voorziet in zowel de preparatie van het tandglazuur en het dentine als de hechting eraan.

FORMULERING:
Natural Elegance Universal Bond is een op methacrylaat gebaseerd monomeersysteem en een lichtgevoelige katalysator, opgelost in aceton.

GEBRUIKSAANWIJZING:
1. Het gebitselement moet worden gereinigd met een tandenschraper en profylaxe met puimsteenmeel. Isoleer het gebitselement en prepareer de caviteit volgens normale tandheelkundige procedures.
2. Breng een etsgel aan (Natural Elegance Etching Gel verdient aanbeveling); volg hierbij de bij het product geleverde instructies van de fabrikant. Geef het oppervlak van het gebitselement tussen het etsen en het hechten met Natural Elegance niet de kans om te drogen.
3. Breng 1 à 2 druppels Natural Elegance Universal Bond in een mengvat aan.
4. Houd het gebitselement vochtig en breng met een borsteltje krachtig een laagje Natural Elegance aan. Geef de aceton de tijd om te verdampen.
5. Breng nog 2 lagen preparatievloeistof aan. Laat het oplossingsmiddel geleidelijk verdampen met olievrije, watervrije lucht. Zorg hierbij dat u het hechtmiddel niet verstoort.
6. Controleer of alle te hechten oppervlakken er glanzend uitzien. Zo nee, breng Natural Elegance Universal Bond dan opnieuw aan en droog het totdat dit wel het geval is.
7. Laat het geheel gedurende 20 seconden uitharden met een conventionele blauwe uithardingslamp voor tandheelkundig gebruik met een output van ongeveer 470-480 nanometer en een intensiteit van ten minste 400 mW/cm^2.
8. Ga verder met de composietrestauratie.

WAARSCHUWINGEN:
- Tandartsen en hun assistenten dienen handschoenen en oogbescherming te dragen. Ook de patiënt dient oogbescherming te dragen.
- Etsgels zijn bijtende middelen, die bij contact met de huid of de ogen weefselschade kunnen veroorzaken. Mocht er onbedoeld contact plaatsvinden met de huid, dan dient deze onmiddellijk onder stromend water te worden afgespoeld. Bij contact met de ogen moeten de ogen onmiddellijk en gedurende geruime tijd met stromend water worden uitgespoeld en dient men bovendien een arts te raadplegen.
- Onuitgeharde monomeren in dit harsmateriaal kunnen bij sommige mensen een allergische reactie of huidirritatie veroorzaken. Dit product dient niet te worden gebruikt bij patiënten die allergisch zijn voor deze materialen.
- Alle niet-steriliseerbare items die tijdens de tandheelkundige procedure worden gehanteerd, moeten worden gedesinfecteerd conform de in de tandartsspreekkamer gangbare hygiëneprocedures.
- Vermijd verontreiniging door speeksel of water van onuitgehard of uitgehard materiaal of tijdens enige stap in de restauratieprocedure zelf nadat de Natural Elegance Universal Bonding Agent is aangebracht.

BEWARING:
- Het systeem is ontworpen om te worden bewaard bij een temperatuur tussen 2° en 10° C.
- Geef het product vóór het gebruik de tijd om op kamertemperatuur te komen.
- Breng onmiddellijk na het gebruik alle doppen opnieuw aan.
- Bewaar het product niet in de buurt van producten die eugenol bevatten.
- Bewaar het product niet op een plaats met fel licht of onder vochtige omstandigheden.

Natural Elegance MICROHYBRID COMPOSITE
Onder invloed van licht uithardend esthetisch anterieur en posterieur tandheelkundig restauratiemateriaal

INDICATIES:
Natural Elegance Microhybrid Composite is geïndiceerd voor de rechtstreekse esthetische restauratie van anterieure en posterieure gebitselementen en is tevens geschikt voor beperkte occlusale aanpassingen.

BESCHRIJVING:
Natural Elegance Microhybrid Composite is een onder invloed van licht uithardend tandheelkundig restauratiemateriaal op harsbasis. Het is verkrijgbaar in verschillende tinten, overeenkomstig de Vita[1] tintenkaart. Dit materiaal is een hoog viskeus composiet, dat zich nauwelijks aan instrumenten hecht, maar voldoende vloeibaar is om zich aan de wanden van de geprepareerde caviteit aan te passen. Het product biedt een optimale combinatie van esthetiek en duurzaamheid.

FORMULERING:
Bij benadering 75 gewichtsprocent (54 volumeprocent) gesilaneerd 0,7 micron bariumglas en 0,01 micron silica.
Bij benadering 25 gewichtsprocent dimethacrylaat op basis van Bis-GMA.
Bij benadering 1 gewichtsprocent katalysatoren, inhibitoren en pigmenten.

GEBRUIKSAANWIJZING:
1. Profylaxe: Het gebitselement moet worden gereinigd met een tandenschraper en profylaxe met puimsteenmeel.
2. Keuze van de tint: Vóór de isolatie en/of de preparatie van de gebitselementen moeten de benodigde esthetische keuzen worden gemaakt. Kijk tijdens de selectie van de tint niet langer dan 10 à 15 seconden tegelijk naar de tintenkaart en het gebit. Het verdient aanbeveling een Vita[1] Shade Guide te gebruiken.
3. Isolatie: Isoleer de te behandelen gebitselementen. Het gebruik van een rubberen dam wordt sterk aanbevolen.
4. Preparatie van de caviteit: Volg de gebruikelijke procedures voor de preparatie van de caviteit; zorg hierbij dat u alle restanten van eventuele eerdere restauraties volledig verwijdert.
5. Bescherming van de pulp: Breng de benodigde onderlaag aan. Calciumhydroxidecement kan worden gebruikt om kleinere onbeschermde gedeelten van de pulp te bedekken. Voor verdere bedekking van het dentine kan een glas-ionomeer lining cement worden gebruikt. Cementen die eugenol bevatten dienen te worden vermeden.
6. Plaatsing van de matrix: Breng de juiste matrix of kroonvorm aan om te verzekeren dat het gebitselement de juiste proximale vorm heeft. Breng wiggen aan om het tandvlees juist te positioneren en om de gebitselementen naar behoren van elkaar te scheiden. Polijst de matrix om het proximale contact te optimaliseren. Indien men hieraan de voorkeur geeft, kan de matrix worden geplaatst na het aanbrengen van het hechtmiddel.
7. Hechting: Gebruik een state-of-the-art hechtmiddel voor dentine en tandglazuur (wij raden Natural Elegance Universal Bond aan) om dit composiet aan het gebitselement te hechten. Er kunnen ook aangepaste hechtmethoden worden gebruikt om dit composiet aan andere soorten materiaal te hechten die bij restauraties worden gebruikt. Laat de hechthars uitharden alvorens het composiet aan te brengen. Volg hierbij de instructies van de fabrikant op.
8. Het composiet aanbrengen: Volg de aanwijzingen voor het gekozen aanbrengsysteem op:
   Injectiespuit: Breng op een mengblaadje de hoeveelheid composiet aan die nodig is om de restauratie(s) te voltooien. Bescherm het hier aangebrachte materiaal tegen direct licht met een opake afdekking en stel het niet rechtstreeks bloot aan het tijdens de behandeling gebruikte licht.
   Capsules met een enkele dosis: Plaats de capsule in de Natural Elegance multi-use dispenser. Breng een standaard dosis van het composiet rechtstreeks in de geprepareerde caviteit aan.

9. Plaatsing: Het composiet moet in de geprepareerde caviteit worden aangebracht in stappen van maximaal 2,5 mm. Het is belangrijk om dunnere lagen te gebruiken voor donkerdere tinten. Breng het composiet in de caviteit aan met behulp van een juist gevormd tandheelkundig handinstrument (sommige metalen instrumenten kunnen grijze markeringen op het composiet achterlaten) en vorm het composiet naar de wanden van de caviteit. Mocht het materiaal aan het instrument beginnen te kleven, dan kan dit worden afgeveegd met een droog alcoholgaasje. Vermijd verontreiniging of wassen tussen de verschillende uitgeharde lagen.
10. Uitharden: Laat elke laag 30 seconden uitharden met een blauwe uithardingslamp voor tandheelkundig gebruik met een output van ongeveer 470-480 nanometer en met een intensiteit van ten minste 400 mW/cm^2. Herhaal dit eventueel gedurende nog 20 seconden vanuit andere richtingen. Nadat de laatste laag composiet uitgehard is, kunnen de wiggen en/of de matrix worden verwijderd. Vermijd verontreiniging door speeksel of wassen tussen de verschillende uitgeharde lagen.
11. Afwerking: Gebruik na het uitharden een scherp instrument om eventuele oneffenheden te verwijderen. Pas de restauratie indien nodig aan om de juiste randen, contouren, contactpunten en occlusie te bereiken. Werk het geheel af met een fijne carbide afwerkfrees met meerdere groeven of met een afwerkschijf en -strips.
12. Polijsten: Er zijn diverse polijstpasta's verkrijgbaar die de glans kunnen verbeteren.
13. Opnieuw afdichten: Na de polijstprocedure kunnen microscopische oppervlaktedefecten en beschadigd hechtmiddel langs de randen van gebitselementen opnieuw worden afgedicht. Het composietoppervlak kan worden gereinigd en het omliggende glazuur kan opnieuw worden geëtst met fosforzuur, gereinigd en grondig gedroogd. Vervolgens wordt het hechtmiddel in een dunne laag aangebracht, gedroogd en uitgehard.

WAARSCHUWINGEN:
- Tandartsen en hun assistenten dienen handschoenen en oogbescherming te dragen. Ook de patiënt dient oogbescherming te dragen.
- Natural Elegance Microhybrid Composite bevat methacrylaatharsen. Dit product is niet geschikt voor gebruik bij patiënten van wie bekend is dat zij allergisch zijn voor methacrylaat. Om de kans op allergische reacties te verlagen dient u blootstelling aan onuitgeharde hars te vermijden.
  - Mocht er contact plaatsvinden met de ogen, dan dienen deze onder stromend water te worden uitgespoeld.
  - -Mocht er contact plaatsvinden met de huid, dan moet deze met water en zeep worden gewassen.
  - Als het product wordt ingeslikt, dient het slachtoffer onmiddellijk door een arts te worden behandeld.
- Gebruik ter bescherming van de pulp geen materialen die eugenol bevatten: deze kunnen het uithardingsproces vertragen.
- Vermijd verontreiniging door speeksel of water van het geëtste tandoppervlak of onuitgehard materiaal.
- Alle niet-steriliseerbare items die tijdens de tandheelkundige procedure worden gehanteerd, moeten worden gedesinfecteerd conform de in de tandartsspreekkamer gangbare hygiëneprocedures.

BEWARING:
- Het systeem is ontworpen om te worden bewaard bij een temperatuur tussen 10° en 24° C.
- Breng onmiddellijk na het gebruik alle doppen opnieuw aan.
- Als het product in een koelkast wordt bewaard, dient het vóór gebruik op kamertemperatuur te komen.
- Bewaar het product niet in de buurt van producten die eugenol bevatten.
- Bewaar het product niet op een plaats met fel licht of onder vochtige omstandigheden.

Natural Elegance FLOWABLE COMPOSITE
Onder invloed van licht uithardend laag viskeus composiet

INDICATIES:
Natural Elegance Flowable Composite is geïndiceerd voor restauraties van klasse III en V. Het product kan eventueel, naar het beste oordeel van de tandarts, ook worden gebruikt voor de reparatie van kroonranden. Bij posterieure composietrestauraties kan dit dun vloeibare composiet ook onmiddellijk na het hechtmiddel aan de basis van de restauratie worden gebruikt. Het is tevens geschikt voor het aanpassen van de randen van (bisacryl) tijdelijke kronen en kan een oplossing bieden voor diverse klinische problemen bij tandheelkundige restauraties, vooral waar vloeibaarheid goed van pas komt.

BESCHRIJVING:
Natural Elegance Flowable Composite is een onder invloed van licht uithardend tandheelkundig restauratiemateriaal op harsbasis. Het is verkrijgbaar in verschillende tinten, overeenkomstig de Vita[1] tintenkaart. Dankzij zijn lage viscositeit en precieze toediening (met injectiespuit) is het product dun vloeibaar, gemakkelijk aan te brengen en af te werken en aanpasbaar aan een scala van klinische situaties.

FORMULERING:
Natural Elegance Flowable Composite is een 41 volumeprocent gevuld composiet op basis van een harssysteem van Bis-GMA en triethyleenglycoldimethacrylaat. Het vulmateriaal heeft een deeltjesgrootte die varieert van minder dan een micron tot 8 micron. Bevat 2 gewichtsprocent natriumfluoride. Ongeveer 1 gewichtsprocent bestaat uit katalysatoren, inhibitoren en pigmenten.

GEBRUIKSAANWIJZING:
1. Profylaxe: Het gebitselement moet worden gereinigd met een tandenschraper en profylaxe met puimsteenmeel.
2. Keuze van de tint: Vóór de isolatie en/of de preparatie van de gebitselementen moeten de benodigde esthetische keuzen worden gemaakt. Kijk tijdens de selectie van de tint niet langer dan 10 à 15 seconden tegelijk naar de tintenkaart en het gebit. Het verdient aanbeveling een Vita[1] Shade Guide te gebruiken.
3. Isolatie: Isoleer de te behandelen gebitselementen. Het gebruik van een rubberen dam wordt sterk aanbevolen.
4. Preparatie van de caviteit: Volg de gebruikelijke procedures voor de preparatie van de caviteit; zorg hierbij dat u alle restanten van eventuele eerdere restauraties volledig verwijdert.
5. Bescherming van de pulp: Breng de benodigde onderlaag aan. Calciumhydroxidecement kan worden gebruikt om kleinere onbeschermde gedeelten van de pulp te bedekken. Voor verdere bedekking van het dentine kan een glas-ionomeer lining cement worden gebruikt. Cementen die eugenol bevatten dienen te worden vermeden.
6. Hechting: Gebruik een state-of-the-art hechtmiddel voor dentine en tandglazuur (wij raden Natural Elegance Universal Bond aan) om dit composiet aan het gebitselement te hechten. Er kunnen ook aangepaste hechtmethoden worden gebruikt om dit composiet aan andere soorten materiaal te hechten die bij restauraties worden gebruikt. Laat de hechthars uitharden alvorens het composiet aan te brengen. Volg hierbij de instructies van de fabrikant op.
7. Het composiet aanbrengen: Breng een spuitpunt op de Natural Elegance Flowable Composite-injectiespuit aan. Het composiet kan rechtstreeks op het tandoppervlak worden aangebracht met een lichte druk op de plunjer van de injectiespuit. Laat de druk op de plunjer los voordat de gewenste hoeveelheid materiaal is aangebracht: nadat de druk wordt losgelaten, blijft het materiaal nog even uit de spuitpunt stromen. Met een geringe tegendruk op de plunjer kunt u de stroom hars uit de injectiespuit verminderen.
8. Plaatsing en uitharding: Een laag dun vloeibaar composiet mag niet dikker zijn dan 2 à 2 1/2 mm. Laat elke laag 30 seconden uitharden met een blauwe uithardingslamp voor tandheelkundig gebruik met een golflengte van ongeveer 470-480 nanometer en met een intensiteit van ten minste 400 mW/cm^2. Voor de tint Universal Opaque: breng een dun laagje (1/2 mm) aan om alleen het verkleurde of metalen gedeelte te bedekken. Laat dit 40 seconden uitharden met een uithardingslamp voor tandheelkundig gebruik met een golflengte van ongeveer 470-480 nanometer en met een intensiteit van ten minste 400 mW/cm^2.
9. Afwerking: Gebruik na het uitharden een scherp instrument om eventuele oneffenheden te verwijderen. Natural Elegance Flowable Composite resulteert in een zeer egaal oppervlak en kan de afwerking vereenvoudigen. Indien nodig kunt u het geheel afwerken met een fijne carbide afwerkfrees met meerdere groeven of met een afwerkschijf en -strips.
10. Polijsten: Er zijn diverse polijstmaterialen verkrijgbaar die uitstekende resultaten opleveren.

Waarschuwing:
- Tandartsen en hun assistenten dienen handschoenen en oogbescherming te dragen. Ook de patiënt dient oogbescherming te dragen.
- Natural Elegance Flowable Composite bevat methacrylaatharsen. Dit product is niet geschikt voor gebruik bij patiënten van wie bekend is dat zij allergisch zijn voor methacrylaat. Om de kans op allergische reacties te verlagen dient u blootstelling aan onuitgeharde hars te vermijden.
  - Mocht er contact plaatsvinden met de ogen, dan dienen deze onder stromend water te worden uitgespoeld.
  - Mocht er contact plaatsvinden met de huid, dan moet deze met water en zeep worden gewassen.
  - Als het product wordt ingeslikt, dient het slachtoffer onmiddellijk door een arts te worden behandeld.
- Gebruik ter bescherming van de pulp geen materialen die eugenol bevatten: deze kunnen het uithardingsproces vertragen.
- Vermijd verontreiniging door speeksel of water van het geëtste tandoppervlak of onuitgehard materiaal.
- Alle niet-steriliseerbare items die tijdens de tandheelkundige procedure worden gehanteerd, moeten worden gedesinfecteerd conform de in de tandartsspreekkamer gangbare hygiëneprocedures.

Bewaring:
- Het systeem is ontworpen om te worden bewaard bij een temperatuur tussen 10° en 24° C.
- Breng onmiddellijk na het gebruik alle doppen opnieuw aan.
- Als het product in een koelkast wordt bewaard, dient het vóór gebruik op kamertemperatuur te komen.
- Bewaar het product niet in de buurt van producten die eugenol bevatten.
- Niet blootstellen aan hoge temperaturen of fel licht.

Natural Elegance HEALTHCARE SEALANT
Licht uithardende Sealant voor holten en spleten in gebitsele menten.
Injectiespuit voor rechtstreekse toediening

INDICATIES:
Natural Elegance Sealant is geïndiceerd voor het afdekken en dichten van holten en spleten in de occlusale oppervlakken van de posterieure gebitselementen om cariës in die oppervlakken tegen te gaan.

BESCHRIJVING:
Natural Elegance Sealant is een onder invloed van licht uithardende sealant voor holten en spleten in gebitselementen. Het is een zeer laag viskeus harssysteem met een witte opake kleur, waaraan het bij latere behandelingen gemakkelijk te herkennen is. De injectiespuit voor rechtstreekse toediening zorgt voor een snelle, eenvoudige applicatiemethode. De hars hardt snel uit tot een harde, doeltreffende sealant.

FORMULERING:
Natural Elegance Sealant is een verdund, op Bis-GMA gebaseerd harssysteem met een witte opaker, microfijne silicadeeltjes en een lichtgevoelig katalysatorsysteem.

GEBRUIKSAANWIJZING:
1. Reinig het gebit met een olievrije profylactische pasta zonder fluoride. Spoel het gebit na met een olievrije lucht-/waterspray.
2. Isoleer de te behandelen gebitselementen met wattenrollen of een rubberen dam.
3. Blaas het gebit volledig droog met olie- en vochtvrije lucht.
4. Plaats het etsmiddel (bij voorkeur Natural Elegance Etchant) in een mengvat en breng het vervolgens met een borsteltje op de occlusale groeven in de gebitselementen aan. Vergeet niet de dop onmiddellijk weer op het flesje aan te brengen. Door het etsmiddel met het borsteltje uit te spreiden kunt u zorgen dat het dieper in de spleten terechtkomt. Laat het etsmiddel 30 seconden inwerken.
5. Spoel het behandelde gebied 20 seconden lang grondig na (zorg hierbij voor voldoende afzuiging) om het etsmiddel en het water te verwijderen. Vermijd verontreiniging door speeksel van geëtste glazuuroppervlakken.
6. Laat het geheel grondig aan de lucht drogen met olie- en vochtvrije lucht.
7. Geëtste tandoppervlakken horen er na het drogen dof, wit en mat uit te zien. Als het glazuur er niet kalkachtig uitziet, dient u dezelfde procedure naar behoefte te herhalen: het etsmiddel nogmaals 30 seconden op de gebitselementen laten inwerken en vervolgens naspoelen en drogen. Deze etsprocedure dient wellicht één of meerdere keren te worden herhaald (vooral bij het melkgebit en tanden met een hoog fluoridegehalte).
8. Breng een spuitpunt op het uiteinde van de Natural Elegance sealantspuit aan. (Na de behandeling moet de spuitpunt worden verwijderd en naar behoren worden afgevoerd. Breng na de behandeling de oorspronkelijke dop weer op de spuit aan.)
9. Breng de Natural Elegance sealant rechtstreeks op elk geëtst, droog occlusaal oppervlak aan; zorg hierbij dat er zich geen luchtbellen vormen. Nadat u de sealant op de tanden hebt aangebracht, kunt u met een geringe tegendruk op de plunjer de stroom uit de spuit stopzetten. Door de onuitgeharde sealant met een borsteltje uit te spreiden kunt u zorgen dat hij dieper in de holten doordringt.
10. Stel alle gecoate oppervlakken gedurende 30 seconden tegelijk bloot aan een uithardingslamp voor tandheelkundig gebruik. Gebruik een blauwe uithardingslamp (met een bandbreedte van ongeveer 470-480 nanometer en een intensiteit van ten minste 400 mW/cm^2.) Houd het uiteinde van de lichtgeleider zo dicht bij het gebitselement als mogelijk zonder de hars te raken.
11. Veeg na het uitharden de occlusale oppervlakken met een wattenrol af om de zuurstofgeremde laag aan het oppervlak van de hars te verwijderen of spoel het behandelde gebied na met ruime hoeveelheden water en voldoende afzuiging.
12. Controleer met een sonde of de spleten volledig zijn bedekt: Bij onvolledige dekking moet de etsprocedure opnieuw worden uitgevoerd en moet de sealant opnieuw worden aangebracht. Pas het occlusale oppervlak naar behoren aan om abnormale occlusie te voorkomen.

WAARSCHUWINGEN:
- Tandartsen en hun assistenten dienen handschoenen en oogbescherming te dragen. Ook de patiënt dient oogbescherming te dragen.
- Etsgels zijn bijtende middelen, die bij contact met de huid of de ogen weefselschade kunnen veroorzaken. Mocht er onbedoeld contact plaatsvinden met de huid, dan dient deze onmiddellijk onder stromend water te worden afgespoeld.
- Bij contact met de ogen moeten de ogen onmiddellijk en gedurende geruime tijd met stromend water worden uitgespoeld en dient men bovendien een arts te raadplegen.
- Onuitgeharde monomeren in dit harsmateriaal kunnen bij sommige mensen een allergische reactie of huidirritatie veroorzaken. Dit product dient niet te worden gebruikt bij patiënten die allergisch zijn voor deze materialen.
- Alle niet-steriliseerbare items die tijdens de tandheelkundige procedure worden gehanteerd, moeten worden gedesinfecteerd conform de in de tandartsspreekkamer gangbare hygiëneprocedures.
- Vermijd verontreiniging door speeksel of water van het geëtste tandoppervlak of onuitgehard materiaal.
- Als er tijdens dezelfde behandeling een fluoridebehandeling wordt uitgevoerd, mag de fluoride pas worden aangebracht nadat de sealant is gehecht en volledig is uitgehard.

BEWARING:
- Het materiaal is ontworpen om te worden bewaard bij een temperatuur tussen 2° en 10° C. Geef het product vóór het gebruik de tijd om op kamertemperatuur te komen.
- Breng onmiddellijk na het gebruik alle doppen opnieuw aan.
- Bewaar het product niet in de buurt van producten die eugenol bevatten.
- Bewaar het product niet op een plaats met fel licht of onder vochtige omstandigheden.

1 Vita™ is een handelsmerk van de Vident Corporation.
VERVAARDIGD IN DE VS

Portuguese
SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Natural Elegance UNIVERSAL BOND
Agente Adesivo Fotopolimerizável Dentina e Esmalte em um Frasco

INDICAÇÕES:
Natural Elegance Universal Bond agente adesivo fotopolimerizável é indicado para adesão de ambos esmalte e dentina após o condicionamento, na restauração de dentes.

DESCRIÇÃO:
Natural Elegance Universal Bond agente adesivo fotopolimerizável é um sistema de resina adesiva curada com luz para esmalte e dentina. Conjuntamente ao Gel Condicionador Natural Elegance pode fornecer uma maneira rápida e fácil para a colagem de restaurações de compósitos ao dente. Natural Elegance Universal Bond fornece tanto a camada base como a adesão ao esmalte e dentina.

FORMULAÇÃO:
Natural Elegance Universal Bond agente adesivo fotopolimerizável é um sistema monômero a base de metacrilato e catalista fotossensível em um solvente de acetona.

INSTRUÇÕES PARA USO:
1. O dente deve ser limpo por raspagem e por profilaxia com pó de pômice. Isole o dente e prepare a forma da cavidade de acordo com os procedimentos odontológicos normais.
2. Aplique um Gel Condicionador (recomendamos o Gel Condicionador Natural Elegance), seguindo as instruções do fabricante que acompanham o produto. Não permita a desidratação da superfície do dente após o condicionamento e antes da colagem com Natural Elegance Bond.
3. Dispense 1 – 2 gotas do Agente Adesivo Fotopolimerizável Natural Elegance Universal Bond num misturador.
4. Mantenha o dente úmido e escove vigorosamente uma camada de Natural Elegance Universal Bond. Permita a evaporação da acetona.
5. Aplique mais duas camadas de base. Gentilmente evapore o solvente com ar livre de óleo e água. Não desloque a resina adesiva.
6. Verifique se todas as superfícies a serem coladas estão lustrosas. Se não, reaplique o Agente Adesivo Natural Elegance Universal Bond e seque para obter uma aparência lustrosa.
7. Usando uma lâmpada de cura convencional, fotopolimerize por 20 segundos com uma luz azul de cura dental com uma emissão em torno de 470-480 nanômetros e intensidade mínima de 400 mW/cm^2.
8. Prossiga com a técnica de restauração com compósito.

ADVERTÊNCIAS:
- Dentistas e assistentes devem usar luvas e proteção ocular. Pacientes também devem usar proteção ocular.
- Gels condicionadores são cáusticos e podem causar dano ao tecido quando em contato com a pele ou olhos. Se ocorrer contato com a pele, lave com abundante quantidade de água. Se houver contato com os olhos, lave imediatamente por um longo período com abundante quantidade de água e consulte um médico.
- Monômeros não solidificados neste material de resina podem causar reações alérgicas ou irritação cutânea em alguns indivíduos. Não use em indivíduos alérgicos a estes materiais.
- Qualquer ítem não esterilizável que seja manuseado na execução do serviço dental, deve ser desinfetado de acordo com os procedimentos de higiene dental padrão.
- Não permita a contaminação por saliva ou água de material solidificado ou não, ou de qualquer outro passo do procedimento de restauração subsequente após a aplicação do Agente Adesivo Natural Elegance Universal Bond.

ARMAZENAMENTO:
- O sistema foi projetado para ser armazenado entre 2° -10°C.
- Permita o equilíbrio com a temperatura ambiente antes do uso.
- Recoloque as tampas imediatamente após o uso.
- Não armazene o produto próximo a materiais que contém eugenol.
- Não armazene os materiais sob luz intensa ou condições de umidade.

RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA Natural Elegance
Material Estético de Restauração Dentária Anterior e Posterior Fotopolimerizável

INDICAÇÕES:
A Resina Fotopolimerizável Composta Micro-Híbrida Natural Elegance é indicada para a restauração estética direta de dentes anteriores e posteriores, pode ser usada em função oclusal limitada.

DESCRIÇÃO:
A Resina Composta Micro-Híbrida Natural Elegance é um material de restauração a base de resina curado por fotopolimerização. É fornecido em cores combinadas com o guia de cores Vita[1]. O material é um compósito de alta viscosidade que resistirá a adesão aos instrumentos, mas terá vazão suficiente quando aplicado ao dente para adaptar-se as paredes da preparação da cavidade. Fornece durabilidade tanto estética como funcional.

FORMULAÇÃO:
Aproximadamente 75% por peso (54% vol) Bário de vidro silanisado 0.7 micron e sílica 0.01 micron.
Aproximadamente 25% por peso do sistema dimetacrilato baseado com Bis-GMA (Bistenol-A Glicidilmetacrilado)
Aproximadamente 1% por peso de catalisadores, inibidores e pigmentos.

INSTRUÇÕES PARA USO:
1. Profilaxia: O dente deve ser limpo por raspagem e por profilaxia com pó de pômice.
2. Seleção da cor: Escolhas estéticas devem ser realizadas antes do isolamento e/ou preparação dos dentes. Não olhe para as etiquetas das cores e dentes por mais de 10-15 segundos durante a escolha da tonalidade. O uso do Guia de Cores Vita[1] é recomendado.
3. Isolamento: Isole os dentes. O uso de um dique de borracha é altamento recomendado.
4. Preparação da cavidade: Siga os procedimentos usuais para a preparação da cavidade dental, sem deixar nenhum resíduo material ou base de qualquer prévia restauração.
5. Proteção da Polpa: Baseie a preparação como necessário. Cimento de Hidróxido de Cálcio pode ser utilizado para cobrir pequenas exposições da polpa. Qualquer outra cobertura dentinal adicional desejada pode ser obtida pelo uso de um forro de cimento de ionômero de vidro. Cimentos contendo Eugenol devem ser evitados.
6. Colocação da Matriz: Coloque a matriz apropriada ou forma de coroa para garantir um contorno apropriado bem próximo ao dente. Coloque cunhas para obter adaptação gengival e separação dentária adequadas. Pola a matriz para atingir o mais próximo contato. A matriz pode ser colocada após a aplicação do adesivo se preferido.
7. Colagem: Use um sistema de colagem moderno dentina/esmalte (recomendamos o agente de colagem fotopolimerizável Natural Elegance) para colar este compósito à estrutura do dente. Sistemas de colagem modificados podem ser usados para colar este compósito a outros tipos de materiais usados em técnicas restaurativas. Cure a resina de colagem antes de colocar o compósito. Sigas as instruções do fabricante.
8. Distribuição do Compósito: Sigas as instruções correspondentes ao sistema de dispensa escolhida:
   Seringa: Coloque a quantidade de compósito necessária para completar a(s) restauração(ões) num bloco de mistura. Proteja o material dispensado da luz direta com uma cobertura opaca. Evite colocar sob a intensidade direta da luz do operador durante o processo de dispensa.
   Cápsulas de Doses Únicas: Insira a cápsula no distribuidor multi uso Natural Elegance. Dispense um incremento do compósito diretamente no preparo.
9. Colocação: O compósito deve ser colocado no preparo em incrementos não superiores a 2.5mm. O uso de finas camadas é importante para tons mais escuros. Coloque o compósito na cavidade usando um instrumento manual dentário apropriado (Alguns instrumentos metálicos podem deixar marcas cinzentas no compósito.) e adapte o compósito às paredes do preparo. Se o material começar a aderir ao instrumento, o mesmo pode ser limpo com uma gaze de álcool seca. Não permita qualquer contaminação ou lavagem entre as camadas curadas.
10. Fotopolimerização: Polimerize cada camada durante 30 segundos com uma luz azul dental de cura com emissão em torno de 470-480 nanômetros e com uma intensidade mínima de 400mW/cm^2. Um adicional de 20 segundos pode ser usado de outras direções. Qualquer cunha e/ou matriz pode ser removida após a cura da última camada de compósito. Não permita qualquer contaminação com saliva ou lavagem entre as camadas curadas.
11. Acabamento: Depois da cura, remova o brilho com um instrumento afiado. Se necessário ajuste a restauração para margens apropriadas, contores, contatos e oclusão. Faça o acabamento usando um diamante fino, uma broca de carboneto multiestriada, ou discos e faixas de acabamento.
12. Polimento: Várias pastas de polimento que podem realçar o polimento estão disponíveis.
13. Reselamento: Após o procedimento de polimento estar completo, defeitos superficiais microscópicos e adesão marginal sob stress podem ser reselados. A superfície do compósito pode ser limpa e o esmalte ao redor recondicionado com ácido fosfórico, completamente lavado e seco. O agente adesivo é aplicado em uma camada fina, seco e curado.

ADVERTÊNCIAS:
- Dentistas e assistentes devem usar luvas e proteção ocular. Pacientes também devem usar proteção ocular.
- A Resina Composta Micro-Híbrida Fotopolimerizável Natural Elegance contém resinas metacrilatas. Evite o uso deste produto em pacientes alérgicos ao metacrilato. Para reduzir o risco de reações alérgicas, evite a exposição a resina não curada.
  - Se ocorrer contato com os olhos, lave com abundante quantidade de água.
  - Se ocorrer contato com a pele, lave com sabão e água.
  - No caso de ingestão, procure atenção médica imediatamente.
- Não use materiais contendo eugenol para a proteção da polpa já que podem retardar o processo de cura.
- Não permita a contaminação da superfície cauterizada do dente por saliva, água ou material não solidificado.
- Qualquer ítem não esterilizável que seja manuseado na execução do serviço dental, deve ser desinfetado de acordo com os procedimentos de higiene dental padrão.

ARMAZENAMENTO:
- O sistema foi projetado para ser armazenado entre 10° -24°C.
- Recoloque as tampas imediatamente após o uso.
- Se armazenado num refrigerador, traga à temperatura ambiental antes do uso.
- Não armazene o produto próximo a materiais que contém eugenol.
- Não armazene os materiais sob luz intensa ou condições de umidade.

COMPÓSITO DE ALTO ESCOAMENTO Natural Elegance
Compósito Fotopolimerizável de Baixa Viscosidade

INDICAÇÕES:
O Compósito de Alto Escoamento Natural Elegance é indicado para restaurações de classes III e V. Também pode ser utilizado para o reparo marginal de coroas de acordo com a discrição do dentista. Em técnicas restaurativas posteriores com compósitos, este compósito de alto escoamento também pode ser usado imediatamente após a união adesiva na base da restauração. Pode ser utilizado para modificar as margens de (bisacryl) coroas temporárias. Pode fornecer soluções para um número de problemas críticos em técnica de restauração dental, especialmente onde o escoamento pode aprimorar a adaptação.

DESCRIÇÃO:
O Compósito de Alto Escoamento Natural Elegance é um material de restauração a base de resina curado a fotopolimerização. É fornecido em cores combinadas com o guia de cores Vita[1]. A sua baixa viscosidade e precisa liberação por seringa o tornam escoável, de fácil aplicação e acabamento, e adaptável a uma variedade de situações clínicas.

FORMULAÇÃO:
O Compósito de Alto Escoamento Natural Elegance é um compósito carregado a 41% (por volume) baseado num sistema de resina de BISGMA (Bistenol-A Glicidilmetacrilato) e trietilenoglicol dimetacrilato. O enchimento é composto por partículas de tamanhos que variam de submícron a 8 mícrons. Contém 2% de Fluoreto de Sódio (por peso). Há cerca de 1% por peso de catalisadores, inibidores e pigmentos.

INSTRUÇÕES PARA USO
1. Profilaxia: O dente deve ser limpo por raspagem e por profilaxia com pó de pômice.
2. Seleção da cor: Escolhas estéticas devem ser realizadas antes do isolamento e/ou preparação dos dentes. Não olhe para as etiquetas das cores e dentes por mais de 10-15 segundos durante a escolha da tonalidade. O uso do Guia de Cores Vita[1] é recomendado.
3. Isolamento: Isole os dentes. O uso de um dique de borracha é altamento recomendado.
4. Preparação da cavidade: Siga os procedimentos usuais para a preparação da cavidade dental, sem deixar nenhum resíduo material ou base de qualquer prévia restauração.
5. Proteção da Polpa: Baseie a preparação como necessário. Cimento de Hidróxido de Cálcio pode ser utilizado para cobrir pequenas exposições da polpa. Qualquer outra cobertura dentinal adicional desejada pode ser obtida pelo uso de um forro de cimento de ionômero de vidro. Cimentos contendo Eugenol devem ser evitados.
6. Colagem: Use um sistema de colagem moderno dentina/esmalte (recomendamos o agente de colagem fotopolimerizável Natural Elegance) para colar este compósito à estrutura do dente. Sistemas de colagem modificados podem ser usados para colar este compósito a outros tipos de materiais usados em técnicas restaurativas. Cure a resina de colagem antes de colocar o compósito. Sigas as instruções do fabricante.
7. Distribuição do Compósito: Coloque uma ponta de seringa à seringa do Compósito de Alto Escoamento Natural Elegance. O compósito pode ser aplicado diretamente na superfície do dente através de uma leve pressão no êmbolo da seringa. Páre de pressionar o êmbolo antes da desejada quantidade de material ser distribuída, já que a vazão de material da ponta da seringa continua por um curto período de tempo depois da pressão ser aliviada. Uma leve pressão de retorno do êmbolo pode ajudar a diminuir a vazão persistente da resina saindo da seringa.
8. Colocação e Cura: Uma camada de compósito de alto escoamento não deve exceder de 2 a 2-1/2 mm. Efetue a fotopolimerização durante 30 segundos com uma luz dental azul de cura com um comprimento de onda em torno de 470-480 nanômetros e com uma intensidade mínima de 400 mW/cm^2.
   Para Cor Opaca Universal, aplique uma fina película (1/2 mm de espessura) para cobrir apenas a área descolorida ou com metal. Efetue a cura com uma luz dental de cura, por 40 segundos, com um comprimento de onda em torno de 470-480 nanômetros e com uma intensidade mínima de 400 mW/cm^2.
9. Acabamento: Depois da cura, remova o brilho com um instrumento afiado. O Compósito de Alto Escoamento Natural Elegance fornece uma excelente suavidade e pode simplificar o acabamento. Se necessário, faça o acabamento usando um diamente fino, uma broca de carboneto multiestriada, ou discos e faixas de acabamento.
10. Polimento: Vários materiais de polimento estão disponíveis e geram excelentes resultados.

Advertência
- Dentistas e assistentes devem usar luvas e proteção ocular. Pacientes também devem usar proteção ocular.
- O Compósito de Alto Escoamento Natural Elegance contém resinas de metacrilato. Evite o uso deste produto em pacientes alérgicos ao metacrilato. Para reduzir o risco de reações alérgicas, evite a exposição a resina não curada.
  - Se ocorrer contato com os olhos, lavar com abundante quantidade de água.
  - Se ocorrer contato com a pele, lavar com sabão e água.
  - No caso de ingestão, procure atenção médica imediatamente.
- Não use materiais contendo eugenol para a proteção da polpa já que podem retardar o processo de cura.
- Não permita a contaminação da superfície condicionada do dente por saliva, água ou material não solidificado.
- Qualquer ítem não esterilizável que seja manuseado na execução do serviço dental deve ser desinfetado de acordo com os procedimentos de higiene dental padrão.

Armazenamento
- O sistema foi projetado para ser armazenado entre 10° - 24°C.
- Recoloque as tampas imediatamente após o uso.
- Se armazenado num refrigerador, traga à temperatura ambiente antes do uso.
- Não armazene o produto próximo a materiais que contenham eugenol.
- Não exponha a elevadas temperaturas ou luz intensa.

Natural Elegance SELANTE
Fotopolimerizável Opaco para Fóssulas e Fissuras
Dispensa Direta por Seringa

INDICAÇÕES:
O selante Natural Elegance para Fóssulas e Fissuras é indicado para a cobertura e selamento de fóssulas e fissuras nas superfíceis oclusais de dentes posteriores para auxiliar na resistência contra cáries naquelas superfícies.

DESCRIÇÃO:
Natural Elegance é um selante fotopolimerizável para fóssulas e fissuras. É um sistema de resina com viscosidade muito baixa de cor branca opaca para auxiliar na identificação de sua retenção e nas consultas de retorno. O sistema de dispensa direta por seringa fornece um método de aplicação rápido e fácil. A resina polimeriza-se rapidamente tornando-se um selante duro e retentivo.

FORMULAÇÃO:
O Selante Natural Elegance de Fóssulas e Fissuras é um sistema de resina baseado em BisGMA diluída com um opaco branco, partícula microfina de sílica e um sistema catalisador fotossensível.

INSTRUÇÕES PARA USO:
1. Limpe os dentes com uma pasta profilática sem flúor e livre de óleo. Lave com spray de ar/água livre de óleo.
2. Isole os dentes com rolos de algodão ou dique de borracha.
3. Seque completamente com uma fonte de ar livre de óleo/umidade.
4. Coloque o condicionador, recomendamos o Natural Elegance Etchant, num misturador e aplique-o nos entalhes oclusais do dente com uma escova. Coloque a tampa no frasco após a dispensa. Agitar o condicionador com as cerdas da escova pode auxiliar no aumento de vazão para dentro das fissuras. Permita que o condicionador permaneça por 30 segundos.
5. Lave a área completamente durante 20 segundos com sucção adequada para remover o agente condicionador e a água. Não permita que saliva contamine as superfícies de esmalte condicionadas.
6. Seque completamente com ar livre de óleo/umidade.
7. Superfícies dentárias condicionadas devem ter uma aparência embaçada, branca, fosca quando condicionadas e secas. Se o esmalte não tiver uma aparência gredosa, repita o processo permitindo que o condicionador permaneça nos dentes por incrementos adicionais de 30 segundos, lave e seque. Várias repetições deste procedimento de condicionamento podem ser necessárias especialmente em dentes primários e dentes ricos em conteúdo de fluoreto.
8. Coloque uma ponta de seringa na extremidade da seringa do selante Natural Elegance. Após completar o tratamento num paciente, a ponta da seringa deve ser removida e devidamente descartada. Recoloque a tampa original na seringa após o tratamento do paciente.
9. Aplique o selante Natural Elegance diretamente em cada dente condicionado, seque a superfície oclusal com cuidado para evitar o aprisionamento de ar. Após dispensar o selante nos dentes, uma leve pressão de retorno no êmbolo evitará que a vazão da resina persista para fora da seringa. Agitar o selante não solidificado com uma escova pode ajudar a adaptação para dentro das fóssulas.
10. Exponha todas as áreas revestidas a uma fonte de luz para polimerização por 30 segundos cada. Use uma luz azul de cura (largura de banda em torno de 470-480 nanômetros com intensidade mínima de 400 mW/cm^2). Segure a ponta guia de luz o mais próxima possível ao dente sem tocar a resina.
11. Após a fotopolimerização, seque as superfícies oclusais com um rolo de algodão para remover a camada de oxigênio retida na superfície da resina, ou lave com água abundante com sucção adequada.
12. Utilizando um explorador, verifique se as fissuras foram completamente cobertas. Uma cobertura incompleta requer o recondicionamento e reaplicação do selante. Ajuste a superfície oclusal para evitar interferências oclusais.

ADVERTÊNCIAS:
- Dentistas e assistentes devem usar luvas e proteção ocular. Pacientes também devem usar proteção ocular.
- Gel condicionadores são cáusticos e podem causar dano do tecido quando em contato com a pele ou olhos. Se ocorrer contato com a pele, lave com abundante quantidade de água.
- Se houver contato com os olhos, lave imediatamente por um longo período com abundante quantidade de água e consulte um médico.
- Monômeros não solidificados neste material de resina podem causar reações alérgicas ou irritação cutânea em alguns indivíduos. Não use em indivíduos alérgicos a estes materiais.
- Qualquer ítem não esterilizável que seja manuseado na execução do serviço dental, deve ser desinfetado de acordo com os procedimentos de higiene dental padrão.
- Não permita a contaminação da superfície cauterizada do dente por saliva, água ou material não solidificado.
- Se um tratamento com fluoreto for planejado para a mesma consulta, aplique o fluoreto após a colagem do selante, e quando o selante estiver completamente solidificado.

ARMAZENAMENTO:
- O sistema foi projetado para ser armazenado entre 2° - 10°C. Permita o equilíbrio com a temperatura ambiente antes do uso.
- Recoloque as tampas imediatamente após o uso.
- Não armazene o produto próximo a materiais que contém eugenol.
- Não armazene os materiais sob luz intensa ou condições de umidade.

1 Vita ™ é uma marca registrada da Vident Corporation.
FEITO NOS EUA

Natural™ ELEGANCE PRODUCT LINE

Diamond Polishing Paste 1-2gm Syringe w/tip	101-4116
Etchant Gel 4-1.2gm Syringes w/tips	100-4649
Etchant Gel 5gm Syringe w/tips	900-1200
Etchant Gel 12gm Syringe w/tips	101-0711
Etchant Gel 12-1.2gm Syringes w/tips	101-5396
Etchant Liquid 9ml	900-1002
Flowable Composite L/C Intro Syringes Kit	101-8074
Flowable Composite L/C 4-2gm Syringes A1	101-9306
Flowable Composite L/C 4-2gm Syringes A2	101-6773
Flowable Composite L/C 4-2gm Syringes A3	101-5337
Flowable Composite L/C 4-2gm Syringes A3.5	101-2772
Flowable Composite L/C 4-2gm Syringes B3	101-7388
Flowable Composite L/C 4-2gm Syringes C3	101-3784
Flowable Composite L/C 4-2gm Syr Univ Opaque	101-5187
Glass Ionomer Liner/bond Kit	900-0756
Microhybrid L/C 20-3.5gm Tips A2	900-0987
Microhybrid L/C 20-3.5gm Tips A3	900-0988
Microhybrid L/C 20-3.5gm Tips A3.5	900-0989
Microhybrid L/C 20-3.5gm Tips B2	900-0990
Microhybrid L/C 20-3.5gm Tips B3	900-0991
Microhybrid L/C 20-3.5gm Tips C2	900-0992
Microhybrid L/C 20-3.5gm Tips Univ Opaque	900-0993
Microhybrid L/C Syringe Kit	900-0994
Microhybrid L/C 1-4.5gm Syringe A2	900-0995
Microhybrid L/C 1-4.5gm Syringe A3	900-0996
Microhybrid L/C 1-4.5gm Syringe A3.5	900-0997
Microhybrid L/C 1-4.5gm Syringe B2	900-0998
Microhybrid L/C 1-4.5gm Syringe B3	900-0999
Microhybrid L/C 1-4.5gm Syringe C2	900-1000
Microhybrid L/C 1-4.5gm Syringe Univ Opaque	900-1001
Pit & Fissure Sealant L/C Kit	900-1004
Universal Bond L/C 5ml	102-4668

Distributed by:
Distribué par :
Distribuido por:
Vertrieb durch:
Distribuita da:

HENRY SCHEIN INC.
Melville, NY 11747 USA

Henry Schein U.K. Holdings Ltd.
Gillingham ME8 0SB U.K.

0473

INST-368-D